



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM SPECIAAL-FIXATIEF

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

KEIM Speciaal-Fixatief is een verdunningsmiddel en primer op basis van puur kaliumsilicaat met een gering aandeel organische toevoegingen geschikt voor de KEIM dispersie-silicaatverven volgens VOB/C DIN 18 363, 2.4.1.

2. TOEPASSINGSGEBIED

KEIM Speciaal-Fixatief dient als verdunning voor de volgende KEIM verfsystemen:

- KEIM Granital systeem
- KEIM Quarzil systeem
- KEIM Ecosil systeem
- KEIM Biosil systeem
- KEIM Mycal-Top

Met KEIM Speciaal-Fixatief kunnen sterk zuigende minerale ondergronden qua zuiging gereguleerd en gereduceerd worden.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

KEIM Speciaal-Fixatief verkleeft onoplosbaar met de ondergrond, is zeer (damp)doorlatend, zeer weersbestendig en onbrandbaar.

- verkleeft onoplosbaar met de ondergrond
- weersbestendig
- niet filmvormend
- extreem waterdampdoorlaatbaar
- onbrandbaar
- UV bestendig
- schimmelwerend
- bestand tegen schadelijke gassen
- bestand tegen oplosmiddelen
- gunstige milieubalans
- volkomen bouwbiologisch

Technische kenmerken

- dichtheid : ca. 1,03 g/cm³
- pH-waarde : ca. 11
- organisch aandeel : < 5%

Kleur

Melkachtig

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.

Verwerking

Ter voorbereiding van sterk zuigende ondergronden: KEIM Speciaal-Fixatief onverdund met de kwast opbrengen. Ter verdunning van de systemen KEIM Granital, KEIM Quarzil, KEIM Ecosil, KEIM Biosil en KEIM Mycal-Top: (zie de technische merkbleden van de producten).

Verwerkingscondities

De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient > +5 °C te zijn.

Droogtijden

Zowel tussen voorbereiding en grondlaag als tussen de verflaggen onderling is een droogtijd van minimaal 12 uur aan te houden.

Verbruik

Voorbereiding op een gladde ondergrond:
Ca. 0,1 – 0,2 l / m² KEIM Speciaal-Fixatief.

De aangegeven verbruiken zijn richtgetallen en afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond. Exacte hoeveelheden kunnen eventueel op het project middels een proefvlak worden bepaald.

Reiniging van gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

5. VERPAKKING

5 l en 20 l jerrycans.

6. OPSLAG

KEIM Speciaal-Fixatief is 12 maanden houdbaar mits koel en droog opgeslagen. Het product tegen hitte en directe zon beschermen. Aangebroken verpakkingen dienen zorgvuldig weer te worden gesloten.

7. AFVAL

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 06 02 99

Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gisbau productcode/Giscode: M-SK 02

KEIM Speciaal-Fixatief is alkalisch. Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB : het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethode worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

