



ARDEX A 828 COMFORT

Enduit de ragréage ultra-allégé

- Mélange facile même en grandes quantités
- Consistance constante pendant le temps d'application
- Travail de finition facile sans ponçage
- Etirable à zéro
- Grand rendement
- Très bonne ponçabilité
- En épaisseur de couche voulue



Domaine d'application :

A l'intérieur. Mur et plafond.

- Pour ragréer et lisser les surfaces murales et les plafonds
- Pour remplir les joints des panneaux de carton-plâtre et cartons-plâtre fibré
- Pour travaux de ragréage selon la classification de qualité Q1 – Q4*
- Sur les peintures en dispersion capable de supporter des charges et peinture à base de latex, sans primaire

Description :

Enduit de ragréage blanc à base de plâtre et de matières synthétiques avec matières de remplissage allégées.

ARDEX A 828 COMFORT se caractérise par un temps de mélange rapide, une mise en œuvre facile ainsi qu'une grande stabilité et une bonne capacité de remplissage. ARDEX A 828 COMFORT est ouvert à la diffusion et convient pour être peint, pour des techniques de modelage et pour la pose de papiers peints.

Application :

Proportion de mélange : 15 kg d'ARDEX A 828 COMFORT : env. 10,8 l d'eau.

Pour une quantité supérieure à 15 kg, nous recommandons d'utiliser un mélangeur puissant (par ex. Collomix DLX 152).

Laisser reposer une minute et après avoir remalaxé, l'enduit devient pâteux-crèmeux et peut être facilement mis en œuvre pendant env. 60 minutes. Pendant ce temps d'application, la consistance d'ARDEX A 828 COMFORT reste constante et permet ainsi, pendant ce temps, une application facile sur la surface. Dès le commencement de la prise de la couche appliquée, il est encore possible de lisser en exerçant une pression légère. Ainsi on obtient une surface bien lisse sans devoir poncer par la suite. Le séchage régulier permet une application sans problème pour les travaux ultérieurs de peinture.

ARDEX GMBH
58430 Witten · B.P. 6120
Allemagne
Tél. : + 49 (0) 2302 664-0
Fax : + 49 (0) 2302 664-299
info@ardex.eu; info@ardex.ch; info@ardex-france.fr
www.ardex.com



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



0432

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 45

D-58453 Witten

19

32587

EN 13963:2005/AC:2006

ARDEX A 828 COMFORT

Matériau de jointoiment pour le remplissage de joints sans bande

couvre-joint

EN 13963:4B

Charge de rupture à > 400 N

la flexion :

Classification au feu : A1

Fabricant avec certification de management de la qualité et de management environnemental selon EN ISO 9001/14001

ARDEX A 828 COMFORT

Enduit de ragréage ultra-allégé

ARDEX A 828 COMFORT peut être ragréé en épaisseur voulue dans les trous, fentes et sur les surfaces et sèche sans tension.

Appliquer ARDEX A 828 COMFORT par températures supérieure à +5°C.

Les températures basses prolongent le temps d'application tandis que les températures élevées le réduisent.

Préparation du support :

Le support doit être accrochant, sec, stable et exempt de poussière.

ARDEX A 828 COMFORT possède une excellente adhérence sur les peintures en dispersion, peintures à base de latex et surfaces en béton.

Support	sans primaire	avec primaire
Béton cellulaire	✓	
Béton	✓	
Maçonnerie en brique	✓	
Plaque de plâtre	✓	
Brique silico-calcaire	✓	
Enduit de ragréage en plâtre	✓	
Panneaux en carton-plâtre et fibré	✓	
Plaque fibrée en ciment	✓	
Plaque OSB – DIN EN 300		ARDEX P 82
Panneaux d'agglomérés P4 - P7		ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82
Revêtement en carreaux et dalles		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Pierre naturelle		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Peinture à base d'acrylate et de résine alkyde		ARDEX P 4 ARDEX P 82
Peinture en dispersion mate résistant à l'eau, au lavage et à l'abrasion	✓	
Peinture à base de latex	✓	
Enduit minérale	✓	
Mortier de ciment et chaux MG 2	✓	
Mortier de ciment MG 3	✓	
Mortier de plâtre MG 4	✓	

Note :

Nous recommandons un abrasif de granulométrie 180-240 de la Sté MIRKA et FESTOOL pour poncer la surface ARDEX A 828 COMFORT.

*Selon la fiche informative n°2 du groupe industriel des cartons-plâtres de la Fédération de l'industrie allemande des plâtres et panneaux en carton-plâtre e.V., en Allemagne.

Données techniques selon la norme de qualité ARDEX :

Proportion de mélange :	env. 10,8 l d'eau : 15 kg de poudre
Densité :	env. 0,75 kg/l
Poids du mortier frais :	env. 1,2 kg/l
Consommation :	env. 0,7 kg de poudre par m ² /mm
Classification de qualité	Consommation en kg/m ²
Q1	0,2
Q2 sur la base de la qualité Q1	0,1
Q3 sur la base de la qualité Q2	0,1
Q4 ragréage en toute surface, par mm	0,7
Temps d'application (+20 °C) :	env. 60 mn
Possibilité de peinture et de collage :	après séchage
Valeur pH :	env. 8
GISCODE :	P1 – Enduit de ragréage à base de sulfate de calcium, non soumis au marquage
EMICODE :	EC 1 ^{PLUS} – très pauvre en émanation
Ragréage de jointoiement pour bande de couvre-joint, Type 4 B, selon EN 13963, matière incombustible, classe A1 selon EN 13501, 1 ^{ère} partie	
Marquage selon GHS/CLP :	aucun
Marquage selon GGVSEB/ADR :	aucun
Conditionnement :	sac de 15 kg net
Stockage :	Env. 12 mois dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine fermé