



## Sneldrogend All-Round Buitenvulmiddel

- Uitstekende aanhechting op elke ondergrond
- Alle diktes zonder krimp
- Overschilderen in 24 uur zonder risico op kleurverschijning

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

Herstellingen op elke ondergrond, zowel binnen als buiten:

- Herstellen en hermodelleren van kanten en hoeken buiten, zonder bekisting.
- Herstellen en reconstrueren van façades: daklijsten, zuilen, sculpturen, sierlijsten, decoratieve elementen, balkons.
- Dichtstoppen van grote holtes en barsten, ongeacht de grootte of diepte.
- Om tegelvloeren te dekken en te herstellen, onnodig ze te verwijderen.
- Voegen en leggen van diverse materialen (tegels, glasvezelpasta, glas).

### EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Uitstekende aanhechting op allerlei soorten ondergrond: pleister, gipsplaten, stuc, glas, tegels, steen, en goed vastzittende verf...
- Kan in alle diktes aangebracht worden, in één enkele beurt, zonder krimp.
- pH in massa = 11, na 24 uur = 9, zodat er snel overschilderd kan worden zonder risico op kleurverschijning of muuruitslag.
- Hardt snel uit en droogt snel.
- Neemt vorm en past zich aan vanaf het begin van uitharding.
- Bijzondere flexibiliteit.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND EN TOEPASSING

1. **Ondergrond:** De ondergrond moet droog en gereinigd zijn en geschikt om gewicht te dragen. Algen en schimmels verwijderen. Reinigen en vetvlekken, was, nicotine en andere ontkistingsmiddelen verwijderen. Broze ondergrond verwijderen en oude, afbladderende verf decaperen. Zachte ondergrond verstevigen met een doordringende verharder. De metalen delen isoleren en beschermen met een primaire anticorrosieve laag. Het is aangeraden de zwakke punten te verstevigen met glasvezelnet ; structurele voegen, voegen tussen verschillende materialen etc.
2. **Toepassing:** Bij voorkeur mengen met een agitator, 1 kg poeder in 0,4L water; het water in kleine hoeveelheden toevoegen tot een homogene pasta zonder klonters bekomen wordt. Deze pasta kan gedurende 30 minuten bij 20° C gebruikt worden. De pasta niet meer roeren wanneer deze begint uit te harden.

3. **Gereedschap:** Truweel of spatel. Met water reinigen.
4. **Bewaring:** In de originele, gesloten verpakking, beschermt tegen zon, vorst en vocht, min. 36 maanden.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

| Product                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classificatie</b>                                      | <b>EN 16566:</b> G3S3V2W3A0C0RA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bindmiddel</b>                                         | Oplosbare polymeren in waterachtige toestand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dichtheid</b>                                          | Ongeveer 0,95 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Consumptie</b>                                         | ± 1,0 kg poeder x m <sup>2</sup> x mm dikte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Vorm</b>                                               | Poeder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kleur</b>                                              | Wit. Verdraagt universele kleurstoffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Korrel dikte</b>                                       | < 500µ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>pH</b>                                                 | 11 in pasta, 9 na 24 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Aanhechting</b>                                        | <div> <div> Conform NF P 18840<br/> Initieel 1,9 mPa na thermische cycli 2,3 MPa<br/> CEBTP 97/3142-6-036<br/> Initieel 1,8 mPa Na thermische cycli 1,2 MPa<br/> Initieel 0,6 mPa Na thermische cycli 0,3 MPa<br/> Initieel 0,25 mPa<br/> Bureau Veritas Nr IEX3B970246P 03 </div> <div> <b>Beton</b><br/><br/> <b>Glasvezelpasta</b><br/> <b>M. Pleister/kalk</b><br/> <b>Celbeton</b> </div> </div> |
| <b>Compressie- weerstand</b>                              | 18,3 mPa na 28 dagen<br>7,1 MPa na 7 dagen<br>CEBTP 97/3142-6-036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Waterdampdoor- laatbaarheid g/m<sup>2</sup>.h.mmHg</b> | (3,7 mm dikte) 0,51<br>(5,3 mm dikte) 0,37<br>(8,3 mm dikte) 0,23<br>(10,7mm dikte) 0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Waterretentie</b>                                      | 99,3%<br>Bureau Veritas Nr IEX3B970246P 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Hardheid</b>                                           | 69 Shore C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Toepassing                     |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Temperatuur</b>             | 5 tot 30 ° C                       |
| <b>Verhouding poeder/water</b> | 1 kg poeder - 0,4 l water          |
| <b>Overschilderen</b>          | 24 uur                             |
| <b>Werktijd</b>                | 30 minuten                         |
| <b>Dikte per laag</b>          | Geen beperking                     |
| <b>Materiaal reinigen</b>      | Met water, onmiddellijk na gebruik |
| <b>Droogtijd</b>               | 2 tot 4 uur                        |

| Verwijdering                                           |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| Zie de overeenkomstige fiche met veiligheidsinformatie |  |

## BEWARING

Goed gesloten, beschermt tegen vocht en extreme temperaturen.

## VERPAKKING

|                   |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| <b>Ref.</b>       | 70222-001 | 70222-002 |
| <b>Verpakking</b> | Pak 1 kg  | Pak 5 kg  |
| <b>Unit doos</b>  | 10 units  | 4 units   |
| <b>Pallet</b>     | 63 Dozen  | 28 Dozen  |



Beissier, S.A.U

Txirrita Maleo, 14 E-20100 Errenteria

Tel: (34) 902 100 250 - (34) 943 344 070 Fax: (34) 902 100 249

beissier@beissier.es / www.beissier.com

Deze technische fiche heeft tot doel ons cliënteel te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Toch kan deze informatie het uitvoeren van een voorafgaande test op elke ondergrond niet vervangen. Gezien de techniek permanent evolueert, raden wij ons cliënteel aan alle nodige testen uit te voeren omwille van een mogelijke wijziging van één van de parameters en na te gaan of deze fiche niet werd vervangen door een recentere uitgave.