



Bossflow Silk

Hoogkwalitatieve watergedragen afwerklaag voor binnenmuren.

TOEPASSINGEN

Allerhande binnenmuren (pleisterwerk, gipsplaten, beton, baksteenmetselwerk, oude muurverflagen,...).

EIGENSCHAPPEN

Zeer goed vloeiend (weinig rolstructuur).

Aanzetvrij egaal eindresultaat.

Zeer goed reinigbaar na volledige droging.

Hoge dekkraft, afwerking in één laag mogelijk.

Bossflow Silk voldoet aan het Indoor Air Quality label en kreeg een A+ score.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	acrylaat copolymeerdispersie
PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEbruik

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig herstellen, reinigen en/of fixeren.

Onbehandelde ondergronden in goede staat (pleisterwerk, gipsplaten, beton):

Een grondlaag Bosspriem aanbrengen.

Geschilderde ondergronden met goede hechting:

Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en Formule Mc Neutral.

Oude alkydverven afwassen met water en Formule Mc Neutral nadien mat schuren en grondlaag Bosspriem aanbrengen.

Geschilderde ondergronden in slechte staat:

Slecht hechtende verflagen verwijderen, de ondergrond waar nodig bijwerken met plamuur en/of vulmiddel en een gepaste grondlaag aanbrengen (Bosspriem, Bisol, Epofix,...).

Licht verpoederde lagen of zwaar vervuilde ondergronden (nicotine, uitgedroogde vochtvlekken,...):

Een isolerende grondlaag Bisol of Epomur aanbrengen.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

1 à 2 lagen Bossflow Silk aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

VERDUNNING



Bossflow Silk

Hoogkwalitatieve watergedragen afwerklaag voor binnenmuren.

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

10 - 14 m² / l.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 4 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

KENMERKEN	DENSITEIT	1.44 kg/l
	VISCOSITEIT	0.40 - 0.48 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
	VLAMPUNT	niet van toepassing
	GLANSWAARDE	Halfmat - 8 - 12 (150μ, ASTM 75°) halfmat - 5.1 (150μ, ASTM 85°)
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 43 %
	WASBESTENDIGHEID	klasse 1 - classificatie volgens norm DIN EN 13300 / DIN ISO 11998 - (< 5μm verlies bij 200 cycli)
	BINDMIDDELGEHALTE	in volume: ca. 22.4%
	TECHNISCHE GEGEVENS	dekkraft: klasse 2 - classificatie volgens DIN EN 1300 / ISO 6504-3
	DEKKRACHT	Klasse 2 volgens DIN EN 13300/ ISO 6504-3
	VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.

KLEUREN	Wit (1) en RAL 9010.	
	Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit.	
	Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B, C en D.	

VERPAKKINGEN	STANDAARD	Wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l
		RAL 9010: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l
	MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l
		<u>Andere kleuren:</u>
		basis B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l basis D: 1 l - 2,5 l



Bossflow Silk

Hoogkwalitatieve watergedragen afwerklaag voor binnenmuren.

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is Bossflow Silk minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.

Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.

Vorstvrij bewaren.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 14/07/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.