



Bossfull Silk

Hoogkwalitatieve smeugige watergedragen afwerklaag voor binnenmuren.

TOEPASSINGEN	Allerhande binnenmuren (pleisterwerk, gipsplaten, beton, baksteenmetselwerk, oude muurverflagen,...).	
EIGENSCHAPPEN	<p>Zeer goed vloeiend (weinig rolstructuur).</p> <p>Aanzetvrij egaal eindresultaat.</p> <p>Zeer goed reinigbaar na volledige droging.</p> <p>Hoge dekkraft, afwerking in één laag mogelijk.</p> <p>Bossfull Silk voldoet aan het Indoor Air Quality label en kreeg een A+ score.</p>	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	acrylaat copolymeerdispersie
	PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
	OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen
GEBRUIK	VOORBEREIDING	<p>De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig herstellen, reinigen en/of fixeren.</p> <p><u>Onbehandelde ondergronden in goede staat (pleisterwerk, gipsplaten, beton):</u></p> <p>Een grondlaag Bossprim aanbrengen.</p> <p><u>Geschilderde ondergronden met goede hechting:</u></p> <p>Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en Formule Mc Neutral.</p> <p>Oude alkydverven afwassen met water en Formule Mc Neutral nadien mat schuren en grondlaag Bossprim aanbrengen.</p> <p><u>Geschilderde ondergronden in slechte staat:</u></p> <p>Slecht hechtende verflagen verwijderen, de ondergrond waar nodig bijwerken met plamuur en/of vulmiddel en een gepaste grondlaag aanbrengen (Bossprim, Bisol, Epofix,...).</p> <p><u>Licht verpoederde lagen of zwaar vervuilde ondergronden (nicotine, uitgedroogde vochtvlekken,...):</u></p> <p>Een isolerende grondlaag Bisol of Epomur aanbrengen.</p> <p><i>Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.</i></p>
	VERWERKING	1 à 2 lagen Bossfull Silk aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.
	VERDUNNING	



Bossfull Silk

Hoogkwalitatieve smeuge watergedragen afwerklaag voor binnenmuren.

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

10 - 14 m² / l.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 4 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

AIRLESS

Onverdund verwerken.

Spuittip HEA 515 (groen):

Pistoolfilter: wit.

Verfdruk: 120 bar.

Spuittip: TradeTip 517 (geel):

Pistoolfilter: wit.

Verfdruk: 180 à 220 bar.

AIRCOAT

Onverdund verwerken.

Spuittip:

- smalle oppervlakken: 15.20

- brede oppervlakken: 15.40 - 17.50

Pistoolfilter: geel.

Groene luchtkap.

Verfdruk: 110 à 140 bar.

Luchtdruk: 2 à 2,5 bar.

KENMERKEN

DENSITEIT

1.44 kg/l

VISCOSITEIT

0.35-0.45 Pa.s (Physica, 2500/s, 23°C)

VLAMPUNT

niet van toepassing

GLANSWAARDE

Halfmat - 8-12 (150µm, ASTM 75°)

halfmat - 5.1 (150µ, ASTM 85°)

VASTSTOFGEHALTE

in volume: ca. 44 %

WASBESTENDIGHEID

klasse 1 - classificatie volgens norm DIN EN 13300 / DIN ISO 11998 - (< 5µm)



Bossfull Silk

Hoogkwalitatieve smeuge watergedragen afwerklaag voor binnenmuren.

	BINDMIDDELGEHALTE	verlies bij 200 cycli) in volume: ca. 23,4%
	TECHNISCHE GEGEVENS	dekkraft: klasse 2 - classificatie volgens DIN EN 1300 / ISO 6504-3
	DEKKRACHT	klasse 2 volgens DIN EN 13300/ ISO 6504-3
	VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
KLEUREN	Wit (1) en RAL 9010. Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit. Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B, C en D.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	Wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l RAL 9010: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l
	MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l <u>Andere kleuren:</u> basis B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l basis D: 1 l - 2,5 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Bossfull Silk minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN	Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C. Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %. Vorstvrij bewaren. Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.	

Datum laatste wijziging: 09/01/2024

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.