



Boss-touch

Zeer goed reinigbare niet-opglanzende watergedragen muurverf.

TOEPASSINGEN

Ideaal voor ruimtes met intensief gebruik zoals een inkomhal, keuken, ruimtes met veel passage van kinderen of huisdieren, en bijkomend ook voor ruimtes met occasionele vochtbelasting zoals badkamers, wasplaatsen, (groot)keukens, sanitaire ruimtes, ... dankzij een verfilm met uiterst goede schimmelresistentie.

EIGENSCHAPPEN

Zeer goed reinigbaar na volledige droging. (\pm 5 dagen in goede omstandigheden).

Zeer goed bestand tegen opglanzen.

Hoge vlekbestendigheid.

Boss-touch voldoet aan het Indoor Air Quality label en kreeg een A+ score.

SAMENSTELLING

| | |
|-------------|---|
| BINDMIDDEL | acrylaatdispersie |
| PIGMENT | rutiel titaandioxide en vulstoffen |
| OPLOSMIDDEL | water en filmverbeterende oplosmiddelen |

GEbruik

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig herstellen, reinigen en/of fixeren.

Onbehandelde ondergronden in goede staat (pleisterwerk, gipsplaten, beton):

Een grondlaag Bossprim aanbrengen.

Geschilderde ondergronden met goede hechting:

Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en Formule Mc Neutral.

Oude alkydverven afwassen met water en Formule Mc Neutral nadien mat schuren en grondlaag Bossprim aanbrengen.

Geschilderde ondergronden in slechte staat:

Slecht hechtende verflagen verwijderen, de ondergrond waar nodig bijwerken met plamuur en/of vulmiddel en een gepaste grondlaag aanbrengen (Bossprim, Bisol, Epofix,...).

Licht verpoederde lagen of zwaar vervuilde ondergronden (nicotine, uitgedroogde vochtvlekken,...):

Een isolerende grondlaag Bisol of Epomur aanbrengen.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

1 à 2 lagen Boss-touch aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

Tip voor oppervlakken met scheerlicht: Schilder eerst bovenaan een smal vlak op 2/3de van de muurhoogte. Vervolgens schilder je eronder een vlak op 1/3de van de muurhoogte. Rol de laatste verbeweging van onder naar



Boss-touch

Zeer goed reinigbare niet-opglanzende watergedragen muurverf.

boven over de twee vlakken uit. Werk op deze manier de volledige muur af. Gebruik bij voorkeur de Boss Roll Smooth om aan te brengen.

Meer info over de ideale verwerkingsmethode in het stap voor stap document op technischeinfo.boss.be.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

10 - 12 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 4 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

| KENMERKEN | | |
|-------------------|--|--|
| DENSITEIT | | 1.30 kg/l |
| VISCOSITEIT | | 0.40 - 0.45 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C) |
| VLAMPUNT | | niet van toepassing |
| GLANSWAARDE | | Halfmat - 6.0 - 8.5 (150µ, ASTM 75°) halfmat - 2.5 (150µ, ASTM 85°) |
| VASTSTOFGEHALTE | | in volume: ca. 42 % |
| WASBESTENDIGHEID | | klasse 1 - classificatie volgens norm DIN EN 13300 / DIN ISO 11998 - (< 5µm verlies bij 200 cycli) |
| BINDMIDDELGEHALTE | | in volume: ca. 20.8% |
| DEKKRACHT | | klasse 2 volgens DIN EN 13300/ ISO 6504-3 |
| VOS | | EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/a): 30 g/l. Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS. |

| | |
|---------|--|
| KLEUREN | Wit. |
| | Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit. |
| | Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B. |

| | | |
|--------------|-----------|--|
| VERPAKKINGEN | STANDAARD | Wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l |
| | MY-MX | Lichte kleuren vanaf standaard wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l |
| | | Andere kleuren vanaf basis B: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l |



Boss-touch

Zeer goed reinigbare niet-opglanzende watergedragen muurverf.

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is Boss-touch minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.

Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.

Vorstvrij bewaren.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 30/05/2024

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.