AGUAPLAST®

Enduit universel multi-fonctions.

Champs d'application
- Plâtre
- Plaques de plâtre
- Béton
- Ciment
- Vieilles couches de peinture
- Papier peint en fibre de verre
- Bois
- Application intérieure
- Pour une finition de qualité top
- Pour le jointoiement et le finissage de plaques de plâtre
- Étaler en couches jusqu'à 6 mm

Propriétés
- Assure un surfaçage fin et lisse
- Support idéal pour tous types de peintures murales
- Atténue la porosité du support d'où une évidente économie de peinture
- Facilité de mise en œuvre et d'application
- Prêt à l'emploi
- Application légère et sans effort
- Facile à poncer
- Excellente adhérence
- Rétrécissement limité
- Finesse de grain
- Convient aux degrés de qualité de finition Q1, Q2, Q3, Q4

Descriptif

Teintes :	Blanc ; peut être teinté au moyen du Nuancier Universel Vista
Consistance :	Pâte prête à l'emploi
Diluant :	Eau
Conditionnement :	Seaux de 15 kg et 25 kg
Stockage :	36 mois, sous emballage fermé d'origine, à l'abri du gel, des rayons solaires et de l'humidité
Rendement :	1,75 kg x m² x mm d'épaisseur
Épaisseur max. par couche :	6 mm
Délai d'application :	Illimité
Classification :	EN 13963: 3A. Enduit jointoyeur prêt l'emploi et séchant à l'air, pour le jointoiement et la couche de finition de plaques de plâtre
Liant :	Copolymère acrylique et matière de charge
Densité :	0,70 g/cm³
Épaisseur de grain :	100 microns (fin)
pH :	8
Classe de feu :	A2, s1 d0

Mise en œuvre
Outillage inox de type truelle, couteau à enduire, spatule, rouleau, kit bazooka et/ou machine airlesss (min. 5 litres/minute, ouverture dès 5,31).
Nettoyer l'outillage à l'eau sitôt après.

Température
Application entre 10°C et 30°C pour une HR de <70 %.

Séchage (humidité relative +23°C / 65 %)

Temps de séchage :	24 h par mm
Repeignable :	Après le temps de séchage

Toutes les informations précitées dépendent de l'épaisseur de couche et de facteurs environnementaux tels la température et l'humidité relative de l'air.

Support
Le support doit être stable, sec, exempt de poussières et de graisses.
Les supports farinants ou très poreux doivent être stabilisés avec Südwest Tiefengrund.
Éliminer préalablement les parties mal adhérentes ainsi que les poussières et taches.

Indication particulière
Ne pas appliquer sur supports mouillés ou exposés en permanence à l'humidité.
Prétraiter les éléments métalliques au moyen d'un primaire antirouille.

Mesures de protection
Voir fiche de sécurité.

Identifiants
Voir fiche de sécurité.

Unité de conditionnement

Code art.	Conditionnement	Unité seau	Palette
70530-002	Seau 15 kg	1	44 Seaux
70530-001	Seau 25 kg	1	33 Seaux

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
17-10-2019.