



Matineau Spray

Watergedragen spuitlak voor hout buiten.

TOEPASSINGEN

Watergedragen en zeer duurzame spuitlak voor afwerking van alle houtwerk buiten, zowel nieuw als reeds behandeld hout.

Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

EIGENSCHAPPEN

Watergedragen en geurarm.

Hoog standvermogen.

Hoge elasticiteit.

Strak eindresultaat.

Zeer lang kleurbehoud.

Geen verpoedering.

Goede kantendekking en hoge dekkraft.

Bindmiddel op basis van XL technologie (self-cross linking):

- snelle doorharding
- hoge blocking weerstand
- hoge watervastheid
- hoge chemische weerstand

Vochtregulerend.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	100 % acrylaatdispersie
PIGMENT	rutil titaandioxide en lichtechte kleurpigmenten
OPLOSMIDDEL	water

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast, vrij van vetten en andere onzuiverheden zijn, zonodig reinigen.

Onbehandeld hout

Nieuw hout

Het hout moet stof-, vetvrij en voldoende droog zijn alvorens te schilderen (max 18 % vochtgehalte). Schuur het hout glad (korrel 150-180) en zorg dat eventuele scherpe hoeken afgerond worden. Breng een grondlaag Multiprim Spray, Elastoprim Hydro, Elastoprim Next of Elastoprim Fast aan.

Op houtsoorten met gevaar voor doorbloeding van kleurstoffen (b.v. merbau, afzelia,...) 2 grondlagen Elastoprim Hydro aanbrengen of 1 laag Elastoprim Next of Elastoprim Fast.

Verweerd, grijs hout:

Grof en grondig schuren tot op het gezonde hout. Gebruik hiervoor schuurpapier korrel 60 à 80 (bij voorkeur mechanisch schuren). Een grove schuurbeurt steeds laten volgen door een fijnere schuurbewerking (korrel 150-180).



Matineau Spray

Watergedragen spuitlak voor hout buiten.

Onderhoudswerk:

Oude verflagen in goede staat:

Grondig ontvetten met Formule Mc Neutral en naspoelen met zuiver water, opschuren (korrel 180-220) en ontstoffen.

Oude verflagen licht verpoederd:

Grondig schuren (korrel 180-220) en ontstoffen.

Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:

Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met Paint'Off Instant) en grondig naschuren tot op het gezonde hout. Behandel daarna zoals een nieuwe ondergrond.

Ijzer en staal

Ontvetten en/of ontroesten en 2 antiroestlagen Finifer of Elastoprim Fast aanbrengen.

Non-ferro metalen (zink, aluminium, inox,...)

Schurend ontvetten met Formule Mc en een schuurspons (Scotch Brite), grondig naspoelen met zuiver water en 2 grondlagen Omniprim Extreme aanbrengen.

Harde kunststoffen (b.v. harde pvc)

Reinigen met Formule Mc en groene Scotch Brite schuurspons, nadien grondig naspoelen met water. Grondlaag Multiprim Spray, Elastoprim Next, Elastoprim Fast of Omniprim Extreme aanbrengen.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

Matineau Spray aanbrengen met airmix of airless in 1 gekruiste laag.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

Aangewezen verbruik: 5 - 7 m² / l.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 2 à 5 uur.

Overschilderbaar na 12 uur.



Matineau Spray

Watergedragen spuitlak voor hout buiten.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

AIRLESS

Onverdund verwerken.

Spuittip TradeTip3 (geel):

- smalle oppervlakken: 209
- brede oppervlakken: 511

Pistoolfilter: rood.

Verfdruk: 165 à 200 bar.

Spuittip FineFinish (paars):

- smalle oppervlakken: 210
- brede oppervlakken: 512

Pistoolfilter: rood.

Verfdruk: 110 à 130 bar

Spuittip HEA 311 (groen):

Pistoolfilter: rood.

Verfdruk: 90 à 100 bar

Graco Ultra Quickshot:

- onverdund verwerken
- debietregeling: 4 à 5
- spuittip: 410

AIRCOAT

Onverdund verwerken.

Spuittip:

- smalle oppervlakken (plinten, deuromlijstingen): 09.20
- brede oppervlakken (deurvlakken): 11.40

Groene luchtkap.

Pistoolfilter: rood.

Verfdruk: 60 à 80 bar

Luchtdruk: 1,5 à 2 bar.

KENMERKEN

DENSITEIT

1.27 kg/l

VISCOSITEIT

70 - 100 Pa.s (physica 0.1; 23°C)

VLAMPUNT

niet van toepassing

GLANSWAARDE

Mat - 30 - 40 (150µ, ASTM 75°)

VASTSTOFGEHALTE

in volume: ca. 38 %

VOS

EU grenswaarde voor dit product (A/d): 130 g/l (2010). Dit product bevat



Matineau Spray

Watergedragen spuitlak voor hout buiten.

maximaal 100 g/l VOS.

KLEUREN	Wit.	
	Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit.	
	Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B en C.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	2,5 l - 10 l
	MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 2,5 l - 10 l
		Andere kleuren basis B & C: 2,5 l - 10 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Matineau Spray minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMAAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	Niet toepassen bij temperaturen lager dan 10 °C.	
	Maximale verwerkingstemperatuur : 25 °C.	
	Vorstvrij bewaren.	
	Niet toepassen in volle zon, bij sterke wind (te snelle aandroging), bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 % en bij regengevaar of mist.	
	Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.	

Datum laatste wijziging: 01/12/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.