



Arcade

Streepverf met structuureffect voor binnenmuren.

TOEPASSINGEN

Muurverf met een discreet, decoratief streepeffect voor het afwerken van allerhande binnenmuren (pleisterwerk, gipskartonplaten,...).

EIGENSCHAPPEN

Optimale verwerkbaarheid.

Leverbaar in de meeste kleuren.

Mat en reinigbaar.

traagdrogend waardoor een lange verwerkingstijd mogelijk is

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	vinyl copolymeer
PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

Verpoederde lagen, zoutuitbloedingen

Zoveel mogelijk droog verwijderen en daarna fixeren met Fixol of Hydrofix Gel

Geschilderde ondergronden met goede hechting

Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en Formule Mc Neutral.

Oude alkydverven, reinigen met water en Formule Mc Neutral, daarna mat schuren.

Slecht hechtende verflagen

Volledig verwijderen.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

GRONDLAAG

Breng een grondlaag Bossprim aan, hetzij met een langharige decokwast in verticale strepen, hetzij met een kortharige rol waarbij de laag onmiddellijk nagestreken wordt met een langharige decokwast in verticale strepen. Kleur in overeenstemming met de afwerkingslaag. Laat minstens 24u drogen.

VERWERKING

Arcade aanbrengen in 2 lagen met de rol.

Eerste laag, nat in nat, in verticale strepen nabewerken met Boss Decokwast L en laten drogen.

Tweede laag, nat in nat, in verticale strepen nabewerken met Tampico Kwast.



Arcade

Streepverf met structuureffect voor binnenmuren.

Eerste laag:

Een laag Arcade aanbrengen met de rol (Europarol blauw 9 mm) en de natte verf onmiddellijk in verticale strepen zetten met een zachte kwast (bv. Boss Decokwast L) om de rolstructuur weg te werken.

Tweede laag:

Na volledige droging van de eerste laag wordt een tweede laag Arcade aangebracht met de rol. De natte verf wordt in de tweede laag in verticale strepen gezet met een specifieke kwast (Tampico Kwast 2" of 4"). Steeds vlak per vlak inrollen en bewerken.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

6 - 9 m²/l per laag.

Het verbruik is mee bepalend voor het streperig effect

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 4 à 12 uur.

Overschilderbaar na 24 à 48 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.41 kg/l
VISCOSITEIT	0.40 - 0.46 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
VLAMPUNT	niet van toepassing
GLANSWAARDE	Mat - 3.0 - 4.5 (150μ, ASTM 75°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 43 %
WASBESTENDIGHEID	klasse 1 - classificatie volgens DIN EN 13300 / DIN ISO 11998 - (< 5μm verlies bij 200 cycli)
VERZEPINGSBESTENDIGHEID	1
VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/I): 200 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 200 g/l VOS.



Arcade

Streepverf met structuureffect voor binnenmuren.

KLEUREN	Wit.	
	Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B en C.	
	Andere kleuren op aanvraag via labo.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	1 l - 2,5 l - 10 l
	MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 1 l - 2,5 l - 10 l
		Andere kleuren basis B & C: 1 l - 2,5 l - 10 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Arcade minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften	Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.	
	Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.	
	Vorstvrij bewaren.	
	Niet meer dan 2 lagen Arcade boven elkaar plaatsen	
	Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.	

Datum laatste wijziging: 14/03/2022

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.