



Puntofino

Decoratieve korrelverf voor binnenmuren

TOEPASSINGEN

Decoratieve afwerking van allerhande binnenmuren (pleisterwerk, gipsplaten,...)

EIGENSCHAPPEN

Watergedragen en zo goed als reukloos.
Eenvoudig aan te brengen.
Leverbaar in alle lichte kleuren en middentonen
Mat korrelig uitzicht.
zeer sterk en stootvast
Reinigbaar na volledige droging.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	acrylaatdispersie
PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen met aangepaste granulometrie
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

Verpoederde lagen, zoutuitbloedingen

Zoveel mogelijk droog verwijderen en daarna fixeren met Fixol of Hydrofix Gel

Geschilderde ondergronden met goede hechting

Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en Formule Mc Neutral.

Oude alkydverven, reinigen met water en Formule Mc Neutral, daarna mat schuren.

Slecht hechtende verflagen:

Volledig verwijderen.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

GRONDLAAG

Op licht verpoederde ondergronden, ondergronden met gevaar voor doorbloeding of ondergronden van twijfelachtige kwaliteit een grondlaag Stucprimer Epoxy aanbrengen.

Op andere ondergronden (kwalitatief pleisterwerk, geschilderde ondergronden in goede staat,...) een grondlaag Stucprimer Hydro aanbrengen met de rol.

VERWERKING

2 lagen Puntofino aanbrengen met een decokwast (L) en in alle richtingen verdelen.



Puntofino

Decoratieve korrelverf voor binnenmuren

Werk zoveel mogelijk in trosvorm om overlappingsen te vermijden.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

7 - 9 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 3 à 6 uur.

Overschilderbaar na 12 à 24 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.66 kg/l
VISCOSITEIT	0.29 - 0.34 Pa.s (Physica 2500 /s ; 23° C)
VLAMPUNT	niet van toepassing
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 56 %
WASBESTENDIGHEID	klasse 1 - classificatie volgens norm DIN EN 13300 / DIN ISO 11998 - (< 5µm verlies bij 200 cycli)
VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.

KLEUREN

Wit.
Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit.
Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B en C.
Andere kleuren op aanvraag via labo.

VERPAKKINGEN

STANDAARD	Wit: 1 l - 2,5 l - 10 l
MY-MX	Andere kleuren basis B & C: 1 l - 2,5 l - 10 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is Puntofino minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.
Vorstvrij bewaren.
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.



Puntofino

Decoratieve korrelverf voor binnenmuren

Datum laatste wijziging: 08/05/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.