



Hybride PU Gloss

Laque émulsion alkyde à haute brillance avec un très bon étalement.

APPLICATIONS

Laque en émulsion d'alkyde à haute brillance, en phase aqueuse, avec un excellent étalement et haute rétention de brillance pour une finition supérieure.

Convient comme couche de finition sur boiseries intérieures, métaux et matières plastiques (après préparation) à l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Bonne fluidité avec un aspect final tendu.

Mise en oeuvre facile.

Haute résistance aux rayures.

Haute résistance aux taches et bien nettoyable.

Pouvoir couvrant élevé.

Séchage rapide.

COMPOSITION

LIANT	émulsion de liant acrylique et alkyde
PIGMENT	dioxyde de titane rutile et pigments de couleurs inaltérables
SOLVANT	de l'eau

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide et exempt de graisse, de cire et d'autres encrassements, si nécessaire nettoyer.

Bois non traité:

Poncer lisse (d'abord au grain 150-180, puis au grain 220-800). Appliquer une couche de Brushfiller optionnelle. Après séchage, poncer très fin (grain 800). Appliquer une couche de fond Hybride Multiprimer Pu ou Elastoprim Hydro. Sur des essences de bois avec risque de saignement (p.ex. merbau, afzelia,...) appliquer 2 couches de fond ou, de préférence, une couche de fond en phase solvant (Premium Multiprimer Xs ou Elastoprim Next/Elastoprim Fast. Après séchage poncer très fin (grain 800).

Entretien:

Anciennes couches intactes:

Dégraisser à fond avec la Formule Mc Neutral, poncer très fin (grain 800) et dépolir.

Anciennes couches fortement poudreuses ou écaillantes:

Éliminer complètement (enlever au couteau, poncer, brûler ou décaper avec Paint'Off Instant) et poncer profondément jusqu'à bois sain. Ensuite traiter comme un nouveau support.

Fer et acier

Dégraisser et/ou dérouiller et appliquer 2 couches anti-rouille Finifer ou Elastoprim Fast.



Hybride PU Gloss

Laque émulsion alkyde à haute brillance avec un très bon étalement.

Métaux non-ferreux (zinc, aluminium, inox,...)

Dégraisser par ponçage Formule Mc et une éponge à dégraisser, rincer à fond à l'eau propre et appliquer une couche de fond Omniprim Extreme

Matières plastiques dures (p.ex. pvc dure)

Nettoyer au Formule Mc et éponge à récurer Scotch Brite, puis rincer profondément à l'eau et après séchage appliquer une couche de fond Omniprim Extreme.

Après séchage de la (première) couche de fond, poncer sec (grain 180-220) et bouches des fentes ou joints éventuels au Bostokit.

Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.

MISE EN OEUVRE

Appliquer 2 couches Hybride PU Gloss à la brosse, au rouleau ou au pistolet sur un support préparé.

Laisser sécher la première couche pour 18 heures, puis dégraisser au Formule Mc Neutral et poncer très fin (grain 800). Après cela, attendez 6 heures avant d'appliquer la deuxième couche.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

Rendement indiqué: 10 - 14 m²/l par couche.

Pour une application optimale, il faut respecter les marges de rendement!

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Hors poussières après 6 à 8 heures.

Recouvrable après 24 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ	1.25 kg/l
VISCOSITÉ	0.45 - 0.75 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
TAUX DE BRILLANCE	Brillance élevée - 80 - 90 (150μ, ASTM 60°)
EXTRAIT SEC	en volume: environ 35 %
VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/d): 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 100 g/l COV.



Hybride PU Gloss

Laque émulsion alkyde à haute brillance avec un très bon étalement.

TEINTES	Blanc.	
	Des teintes légères sont teintables sur le système MY-MX à partir du blanc.	
	Aussi disponible en base MY-MX B et C.	
	D'autres coloris sur demande par l'intermédiaire du laboratoire.	
EMBALLAGES	STANDARD	0,5 l - 1 l
	MY-MX	Teintes légères à partir du blanc standard: 0,5 l - 1 l
		Autres teintes bases B & C: 0,5 l - 1 l
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Hybride PU Gloss se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température d'application minimale : 10 °C.	
	Température d'application maximale : 25 °C.	
	Ne pas appliquer lors d'un degré d'humidité relatif de plus de 85 %.	
	Conserver à l'abri du gel.	
	Hybride PU Gloss est une peinture alkyde émulsion, un mélange d'eau et de fragments d'alkyde. En cas de manque de lumière du jour, un léger jaunissement est à la longue possible sur le blanc et les teintes claires. Ce jaunissement n'a pas de conséquences techniques.	
	Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 17/01/2022

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).