



Persisto Spray Satin

Kwalitatieve krasvaste afwerklak voor verspuiten.

TOEPASSINGEN

Zijdeglanzende watergedragen afwerkingslaag voor krasvaste spuittoepassingen binnen zoals meubelen en deuren.
Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

EIGENSCHAPPEN

Watergedragen en geurarm.
Hoog standvermogen.
Goede vloeï.
Hoge krasvastheid.
Goed reinigbaar.
Vlekbestendig.
Niet vergelend.
Hoge slijtvastheid.
Huidvetresistent.
Hoge dekkraft, afwerking in één laag mogelijk.
Sneldrogend.
Geschikt voor radiatoren.
Persisto Spray Satin voldoet aan het Indoor Air Quality label en kreeg een A+ score.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	100 % acrylaatdispersie
PIGMENT	rutil titaandioxide en lichtechte kleurpigmenten
OPLOSMIDDEL	water

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.

Onbehandeld hout

Het hout moet stof-, vetvrij en voldoende droog zijn. Schuur het hout glad (korrel 150-180) en breng een grondlaag Elastoprim Hydro aan. Op houtsoorten met gevaar voor doorbloeding van kleurstoffen (bijv. merbau, afzelia,...) 2 grondlagen aanbrengen of bij voorkeur, een solventgedragen grondlaag (Elastoprim Next/Elastoprim Fast). Na droging schuren met fijn schuurpapier (korrel 220).

Onderhoudswerk:

Oude verflagen in goede staat:

Grondig ontvetten met Formule Mc Neutral en naspoelen met zuiver water, opschuren (korrel 180-220) en ontstoffen.

Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:



Persisto Spray Satin

Kwalitatieve krasvaste afwerklak voor verspuiten.

Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met Paint'Off Instant) en grondig naschuren tot op het gezonde hout. Behandel daarna zoals een nieuwe ondergrond.

Ijzer en staal

Ontvetten en/of ontroesten en 2 antiroestlagen Finifer of Elastoprim Fast aanbrengen.

Non-ferro metalen (zink, aluminium, inox,...)

Schurend ontvetten met Formule Mc en een schuurspons (Scotch Brite), grondig naspoelen met zuiver water en een grondlaag Multiprim Spray of Omniprim Extreme aanbrengen.

Harde kunststoffen (b.v. harde pvc)

Reinigen met Formule Mc en Scotch Brite schuurspons, nadien grondig naspoelen met water en na droging een grondlaag Multiprim Spray of Omniprim Extreme aanbrengen.

Na droging van de (eerste) grondlaag droog schuren (korrel 180-220) en eventuele barsten of naden opspuiten met Bostokit.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

Persisto Spray Satin aanbrengen met airmix of airless in 1 gekruiste laag.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

Aangewezen verbruik: 5 - 7 m² / l.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 2 à 5 uur.

Overschilderbaar na 12 uur.

Doorharding na 3 dagen.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

AIRLESS

Onverdund verwerken.

Spuittip TradeTip3 (geel):

- smalle oppervlakken: 209



Persisto Spray Satin

Kwalitatieve krasvaste afwerklak voor verspuiten.

- brede oppervlakken: 511

Pistoolfilter: rood.

Verfdruk: 165 à 200 bar.

Spuittip FineFinish (paars):

- smalle oppervlakken: 210

- brede oppervlakken: 512

Pistoolfilter: rood.

Verfdruk: 120 à 150 bar.

Spuittip HEA 311 (groen):

Pistoolfilter: rood.

Verfdruk: 90 à 100 bar

Graco Ultra Quickshot:

- onverdund verwerken
- debietregeling: 4 à 5
- spuittip: 410

AIRCOAT

Onverdund verwerken.

Spuittip:

- smalle oppervlakken (plinten, deuromlijstingen): 09.20

- brede oppervlakken (deurvlakken): 11.40

Groene luchtkap.

Pistoolfilter: rood.

Verfdruk: 60 à 80 bar

Luchtdruk: 1,5 à 2 bar.

KENMERKEN

DENSITEIT

1.24 kg/l

VLAMPUNT

niet van toepassing

GLANSWAARDE

Zijdeglanzend - 26 - 36 (250 μ - ASTM 60°)

VASTSTOFGEHALTE

in volume: ca. 38 %

VOS

EU grenswaarde voor dit product (A/b): 100 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 60 g/l VOS.

KLEUREN

Wit.

Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B en C.

Andere kleuren op aanvraag via labo.



Persisto Spray Satin

Kwalitatieve krasvaste afwerklak voor verspuiten.

VERPAKKINGEN	STANDAARD	1 l - 2,5 l - 10 l
	MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 1 l - 2,5 l - 10 l
		Andere kleuren basis B & C: 1 l - 2,5 l - 10 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Persisto Spray Satin minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN	Minimale verwerkingstemperatuur : 10 °C.	
	Maximale verwerkingstemperatuur : 25 °C.	
	Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.	
	Vorstvrij bewaren.	
	Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.	

Datum laatste wijziging: 01/12/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.