



Multiprim Spray

Watergedragen grondlaag voor diverse ondergronden binnen en buiten, verspuitbaar met Airmix en Airless.

TOEPASSINGEN

Zeer goed dekkende grondlaag voor spuittoepassing, met een zeer goede vloeï, voor diverse onbehandelde en behandelde ondergronden binnen en buiten zoals schrijnwerk, muren, kunststoffen en non-ferro metalen.

Ideale grondlaag bij afwerking binnen met Persisto Spray Mat of Persisto Spray Satin en buiten met Matineau Spray of Satineau Spray.

EIGENSCHAPPEN

Watergedragen en geurarm.

Hoog standvermogen.

Hoge vulkracht.

Hoge elasticiteit.

Zeer goede hechting

Goed schuurbaar.

Hoge dekkraft.

Goed isolerend tegen wateroplosbare kleurstoffen in bepaalde houtsoorten.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	acrylaatdispersie
PIGMENT	rutiel titaandioxide en lichtechte kleurpigmenten
OPLOSMIDDEL	water

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.

Nieuw hout:

Het hout moet stof-, vetvrij en voldoende droog zijn alvorens te schilderen (max 13 % vochtgehalte).

Schuur het hout glad (korrel 150-180) en zorg dat eventuele scherpe hoeken afgerond worden.

Harde kunststoffen (PVC, polyester, formica, gemelamineerde platen):

Schurend ontvetten met Formule Mc en Scotch Brite schuurspons, nadien grondig naspoelen met water.

Non-ferro metalen (zink, aluminium, inox,...):

Schurend ontvetten met Formule Mc en een schuurspons (Scotch Brite), grondig naspoelen met zuiver water.

Oude verflagen in goede staat:

Grondig ontvetten met Formule Mc Neutral en naspoelen met zuiver water, opschuren (korrel 180-220) en ontstoffen.



Multiprim Spray

Watergedragen grondlaag voor diverse ondergronden binnen en buiten, verspuitbaar met Airmix en Airless.

Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:

Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met Paint'Off Instant) en grondig naschuren tot op het gezonde hout. Behandel daarna zoals een nieuwe ondergrond.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

Multiprim Spray in 1 laag aanbrengen met spuitapparatuur.

Op houtsoorten met inhoudsstoffen die kunnen doorbloeden (bv. merbau, afzelia, dark red meranti,...) zijn mogelijk 2 lagen noodzakelijk.

Indien na 2 lagen Multiprim Spray nog doorbloedingen zichtbaar zijn, is het aangewezen om af te werken met solventgedragen verf.

Na drogen en schuren kan binnen afgewerkt worden met Persisto Spray Mat, Persisto Spray Satin,..., buiten met Matineau Spray, Satineau Spray,...

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

Aangewezen verbruik: 5 - 7 m² / l.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 10 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

AIRLESS

Onverdund verwerken.

Spuittip TradeTip3 (geel):

- smalle oppervlakken: 209

- brede oppervlakken: 511

Op sterk zuigende ondergronden kan ook 517.

Pistoolfilter: rood.

Verfdruk: 165 à 200 bar.

Spuittip FineFinish (paars):

- smalle oppervlakken: 210

- brede oppervlakken: 512

Pistoolfilter: rood.

Verfdruk: 110 à 130 bar



Multiprim Spray

Watergedragen grondlaag voor diverse ondergronden binnen en buiten, verspuitbaar met Airmix en Airless.

Spuittip HEA 311 (groen):

Pistoolfilter: rood.

Verfdruk: 90 à 100 bar

Graco Ultra Quickshot:

- onverdund verwerken
- debietregeling: 4 à 5
- spuittip: 410

AIRCOAT

Onverdund verwerken.

Spuittip:

- smalle oppervlakken (plinten, deuromlijstingen): 09.20
- brede oppervlakken (deurvlakken): 11.40

Pistoolfilter: rood.

Groene (of blauwe) luchtkap.

Verfdruk: 60 à 80 bar

Luchtdruk: 1,5 à 2 bar.

KENMERKEN	DENSITEIT	1.37 kg/l
	VISCOSITEIT	10 - 35 Pa.s (physica 0.1; 23°C)
	VLAMPUNT	niet van toepassing
	GLANSWAARDE	Zijdeglanzend - 25 - 35 (250µ - ASTM 75°)
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 41 %
	VOS	EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/g): 30 g/l. Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.

KLEUREN	Wit.
	Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit.
	Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B en C.
	Andere kleuren in overleg met het labo.

VERPAKKINGEN	STANDAARD	2,5 l - 10 l
	MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 2,5 l - 10 l
	<u>Andere kleuren:</u>	
	basis B: 2,5 l	
	basis C: 2,5 l - 10 l	

BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Multiprim Spray minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
------------	--



Multiprim Spray

Watergedragen grondlaag voor diverse ondergronden binnen en buiten, verspuitbaar met Airmix en Airless.

VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften

Minimale verwerkingstemperatuur : 10 °C.

Maximale verwerkingstemperatuur : 25 °C.

Vorstvrij bewaren.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 27/03/2024

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.