



Industriacryl

Matte acrylaatverf voor plafonds en binnenmuren

TOEPASSINGEN

Muren en plafonds binnen in pleisterwerk, cementering, beton, gipsplaten, overschilderen van oude muurverflagen,...
Ideale projectverf, ook om te verspuiten.

EIGENSCHAPPEN

Mat.
Veegvast.
Hoge dekkraft.
Geringe geur.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	acrylaat copolymeerdispersie
PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEbruik

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog (< 30 % vocht), proper en vast zijn, zonodig reinigen, herstellen en/of fixeren.

Onbehandelde ondergronden in goede staat:

Vooraf grondig reinigen en ontdoen van alle stof, vuil- en vetresten.

Geschilderde ondergronden met goede hechting

Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en Formule Mc Neutral.

Oude alkydverven, reinigen met water en Formule Mc Neutral, daarna mat schuren.

Geschilderde ondergronden in slechte staat:

Slecht hechtende verflagen verwijderen, de ondergrond waar nodig bijwerken met plamuur en/of vulmiddel en een gepaste grondlaag aanbrengen..

Licht verpoederde lagen of zwaar vervuilde ondergronden (nicotine, uitgedroogde vochtvlekken,...):

Een isolerende grondlaag Bisol of Epomur aanbrengen.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

2 lagen Industriacryl aanbrengen met de kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

VERDUNNING

De eerste laag met max. geen waarde % water verdunnen.



Industrieacryl

Matte acrylaatverf voor plafonds en binnenmuren

De tweede en eventueel derde laag onverdund aanbrengen.

RENDEMENT

Kwast - rol: 5 - 8 m²/l per laag.

Airless: 3 - 5 m²/l.

Het rendement is afhankelijk van de aanbrengmethodiek en van de aard van de te behandelen ondergrond

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na ongeveer 1 uur.

Overschilderbaar na 3 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

AIRLESS

Onverdund verwerken.

Spuittip:

- smalle oppervlakken: 215

- brede oppervlakken: 517 - 519 - 521

Pistoolfilter: wit.

Verfdruk: 150 à 200 bar.

AIRCOAT

Onverdund verwerken.

Spuittip:

- smalle oppervlakken: 15.20

- brede oppervlakken: 17.50

Groene (of blauwe) luchtkap.

Pistoolfilter: geel.

Verfdruk: 110 à 140 bar

Luchtdruk: 2 à 2,5 bar

KENMERKEN

DENSITEIT

ca. 1.66 kg/l

1.66 kg/l

VISCOSITEIT

0.32 - 0.47 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)

VLAMPUNT

niet van toepassing

GLANSWAARDE

mat - 2.5 - 4.0 (150μ, ASTM 75°)

mat - 4.3 - 6.0 (150μ, ASTM 85°)

FASTSTOFGEHALTE

in volume: 42.52%



Industriecryl

Matte acrylaatverf voor plafonds en binnenmuren

	WASBESTENDIGHEID	klasse 5 - classificatie volgens DIN EN 13300 / DIN ISO 11998 - (groter dan of gelijk aan 70 µm verlies bij 40 cycli)
	BINDMIDDELGEHALTE	in volume: ca. 5.49%
	VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
KLEUREN	Wit.	
	Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit.	
	Lichte kleuren op aanvraag via labo.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	10 l
	MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 10 l.
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Industriecryl minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMaatregelen en VEILIGHEIDSVoorschriften	Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C. Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %. Vorstvrij bewaren. Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.	

Datum laatste wijziging: 17/01/2024

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.