



Jewel Special

Pâte de peinture transparente à base de perles de verre et de cristaux.

APPLICATIONS	S'utilise comme couche finale dans la technique Calco Vintage Jewel.	
CARACTÉRISTIQUES	Effet scintillant unique Réflète la lumière et donne un éclat cristallin épatant suivant l'incidence.	
COMPOSITION	LIANT	dispersion 100% acrylique
	PIGMENT	matières de charge spécifiquement adaptés et des cristaux
	SOLVANT	de l'eau et des solvants améliorant le film
APPLICATION	PRÉPARATION	Avant d'appliquer Jewel Special, appliquer les couches précédentes selon la procédure prescrite. <i>Consultez le pas-à-pas.</i>
	MISE EN OEUVRE	Bien remuer avant et pendant l'emploi. Appliquer Jewel Special en une couche diluée avec une brosse Platinum pour laques aqueuses. Étalez suffisamment et veillez à ce que toute la surface soit traitée.
	DILUTION	Diluer le Jewel Special 10 % avec de l'eau (poids sur poids).
	RENDEMENT	0,3 kg/m ² Contrôler régulièrement le rendement (0,3 kg non dilué par m ²).
	TEMPS DE SÉCHAGE	Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air. Hors poussières après 4 à 10 heures. Recouvrable après 24 à 36 heures.
	NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Immédiatement après l'usage à l'eau.
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.89 kg/l
	POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 75 %
	VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/I): 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 60 g/l COV.



Jewel Special

Pâte de peinture transparente à base de perles de verre et de cristaux.

TEINTES	transparent avec des cristaux	
EMBALLAGES	STANDARD	0,5 kg - 1kg - 5 kg
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Jewel Special se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C. Conserver à l'abri du gel. Dû à la méthode d'application spécifique, de légères variations de teinte ou de brillance peuvent être visibles par endroits. Ceci est un phénomène tout à fait normal dans le cas de techniques appliquées à la main. Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 08/05/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.