



Jewel Special

Transparante verfpasta op basis van glasparels en kristallen.

TOEPASSINGEN

Wordt gebruikt als eindlaag in de techniek Calco Vintage Jewel.

EIGENSCHAPPEN

Uniek glinstereffect

Geeft lichtreflectie en een unieke kristalschittering volgens de lichtinval.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	100 % acrylaatdispersie
PIGMENT	specifiek aangepaste vulstoffen en kristallen
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

Vooraleer Jewel Special aan te brengen, de voorgaande lagen aanbrengen volgens de voorgeschreven werkwijze.

Raadpleeg de stap voor stap folder.

VERWERKING

Zeer goed oproeren vóór en tijdens gebruik.

Jewel Special in 1 verdunde laag aanbrengen met een Platinum kwast voor watergedragen lakken.

Voldoende uitstrijken en zorg ervoor dat het volledig oppervlak behandeld is.

VERDUNNING

Jewel Special 10 % verdunnen met water (gewicht op gewicht).

RENDEMENT

0,3 kg/m²

Controleer regelmatig het verbruik (0,3 kg onverdund per m²).

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 4 à 10 uur.

Overschilderbaar na 24 à 36 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.89 kg/l
VLAMPUNT	niet van toepassing
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 75 %
VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/I): 200 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 60 g/l VOS.



Jewel Special

Transparante verfpasta op basis van glasparels en kristallen.

KLEUREN

transparant met kristallen

VERPAKKINGEN

STANDAARD

0,5 kg - 1 kg - 5 kg

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is Jewel Special minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.

Vorstvrij bewaren.

Door de specifieke aanbrengmethodiek kan, na droging, hier en daar een lichte kleur- of glansspeling zichtbaar zijn. Dit is een volkomen normaal verschijnsel bij handmatig geplaatste verftechnieken.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 08/05/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.