



Stone Art

Decoratieve verf met gekorrelde steeneffect voor binnentoepassingen.

TOEPASSINGEN

Structuurverf om betonlook, roesteffect of verweerd, steenachtig uitzicht te creëren op muren, deuren, meubels en andere oppervlakken binnen.

Ook voor vloeren en douches.

EIGENSCHAPPEN

Geeft een onregelmatig, steenachtig reliëf.

Wordt afgewerkt met de (half-)transparante vernis Stone Top voor extra kleureffecten.

Gestructureerde verf op basis van klei en minerale vulstoffen.

Stone Art voldoet aan het Indoor Air Quality label en kreeg een A+ score.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL acrylaat-copolymeerdispersie

PIGMENT aangepaste minerale vulstoffen

OPLOSMIDDEL water

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

Verpoederde lagen, zoutuitbloedingen

Zoveel mogelijk droog verwijderen

Geschilderde ondergronden met goede hechting

Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en Formule Mc Neutral.

Oude alkydverven, reinigen met water en Formule Mc Neutral, daarna mat schuren.

Voor toepassingen op vloeren en douches raadpleeg de stap voor stap fiche [Stone Art Stuc](#).

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

GRONDLAAG

Kies een geschikte grondlaag in functie van de ondergrond. Vermijd alkydhoudende primers indien je de Stone Art afwerkt met een transparante of licht getinte watergedragen vernis. Voor muren adviseren we Stucprimer Hydro.

Breng een grondlaag Stucprimer Hydro aan. Deze isoleert mogelijke doorbloedingen vanuit de ondergrond en heeft tevens goede fixerende en hechtingseigenschappen.

Raadpleeg steeds de stap voor stap van de desbetreffende techniek: [Stone Art Uni](#) / [Stone Art Color](#) / [Stone Art Terrazo](#) / [Stone Art Metallic](#) of [Stone Art Stuc](#)

VERWERKING

Voor roltoepassing, een laag Stone Art aanbrengen met de Boss Roll Fine.



Stone Art

Decoratieve verf met gekorrelde steeneffect voor binnentoepassingen.

Lijvig opzetten en in alle richtingen verdelen. Niet werken in rechte werkvlakken, maar in trosvorm. Geen kale plekken laten.

Na ca. 10 minuten (bij 20°C) lichtjes gladstrijken met effectspatel met steel.

Verskillende afwerkingen mogelijk met (half-)transparante vernis Stone Top, Decofinish Mat, Metallic Chic, ...

Voor stuctoepassingen, raadpleeg de stap voor stap fiche [Stone Art Stuc](#).

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

3 à 3.5 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 8 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

Enkel van toepassing bij Stone Art Stuc techniek.

M8 Compact Push Pump:

- pompdruk: 0,6
- spuittip: 4 mm
- luchtdruk compressor: 1,5 à 2 bar

Altijd nabewerken met stucmes volgens gewenste techniek.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.69 kg/l
VLAMPUNT	niet van toepassing
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 58 %
BINDMIDDELGEHALTE	in volume: ca. 18.2%
WATERDAMPDOORLAATBAARHEID	V2 - Sd 0.61 m (bij voorgeschreven verbruik) - classificatie volgens NBN EN ISO 7783
WATERDOORLAATBAARHEID	W3 - 0.01 kg/(m ² x h0.5) classificatie volgens NBN EN 1062-3
VOS	EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/I): 200 g/l. Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS.



Stone Art

Decoratieve verf met gekorrelde steeneffect voor binnentoepassingen.

KLEUREN	Aankleurbaar via MY-MX in vaste kleurencollectie van 17 tinten, in 30 combinaties met Stone Top uit de waaier. Meer kleurmogelijkheden via het labo.	
VERPAKKINGEN	MY-MX	basis X: 0,75 l - 2,5 l - 4 l - 10 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Stone Art minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	<p>Minimale verwerkingstemperatuur : 10 °C.</p> <p>Vorstvrij bewaren.</p> <p>Gebruik geen alkydverven als grondlaag. Dit kan vergeling veroorzaken in de vernis.</p> <p>Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.</p>	

Datum laatste wijziging: 18/07/2024

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.