

BOSS CLIMA

TECHNISCHE FICHE

UNIPRIM

Universele grondlaag voor decoratieve pleisterafwerkingen



TOEPASSINGEN

Grondlaag bovenop de Boss Clima wapeningspleisters en als onderlaag onder de Boss Clima afwerkpleisters. Kan ook afgewerkt worden met siliconenharspleisters, silicaatpleisters en acrylaatpleisters. Tevens geschikt als grondlaag op baksteen, beton, gipskarton, e.d.m.

EIGENSCHAPPEN

- Watergedragen grondlaag met fijne kwartskorrel op basis van acrylaatdispersie
- Fixeert lichte vervuiling en stof
- Vermindert de inzuiging en wateropname van de ondergrond
- Verlengt de open tijd van de afwerkpleisters
- Goed hechting op gesloten en gladde ondergronden
- Aankleurbaar benaderend naar de kleur de afwerkpleister
- Bevat een lichte korrel voor een betere verwerking van de pleister

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL: Styreenacrylaat copolymeerdispersie

PIGMENT: Titaandioxide, calciëet en silicaat vulmiddelen

OPLOSMIDDEL: Water

GEBRUIK

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient draagvast, droog en proper te zijn, vrij van wateroplosbare zouten, olie of vet of enige andere vorm van vervuiling aan het oppervlak of in de ondergrond.

Mossen, algen, korstmossen en schimmels of bacteriën dienen voorafgaande te worden verwijderd met een gepast biocide (chlooroplossing, ammoniumzout, enzymatische reiniger of andere) in combinatie met hogedrukreiniging met water of stoom. Losse of slechthechtende verf- of pleisterlagen dienen tijdens deze reiniging ineens mee verwijderd te worden.

Kleine oneffenheden en scheurtjes in de ondergrond kunnen de egale verwerking van de pleister bemoeilijken, de ondergrond dient dus voldoende vlak en glad te zijn.

TOEPASSING GRONDLAAG:

- Aanbrengen met een hoogpolige gevelverfrol (18-25mm)
- Probeer per ondeelbaar gevelvlak zo lasvrij mogelijk te werken
- Geschikte weersomstandigheden:
 - Oppervlakte- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C
 - Relatieve luchtvochtigheid <80%
- Bescherm gevels tegen zon, regen en wind met steigernetten
- Niet aanbrengen bij regen, mist of harde wind (>30km/u) ondanks het gebruik van steigernetten
- Richtverbruik: 5-8m²/liter

REINIGING GEREEDSCHAP:

Onmiddellijk na gebruik met water

KENMERKEN

Densiteit	1,2 kg/dm ³
Droogtijd	2 uur (handdroog) T = 20°C, RLV 65% Na 12 uur overwerkbaar, overschilderbaar Na 25 uur regenvast
Hoeveelheid VOS (g/l)	<2 EU VOS richtlijn categorie A/g : <30g/l

KLEUREN EN VERPAKKINGEN

Wit (basis 1001)

Kleuren uit de Boss Clima kleurenwaaier

Verpakking: emmers van 18kg

OPSLAG EN TRANSPORT

Opslag en transport bij temperaturen tussen 5°C en 25°C, uit direct zonlicht en buiten bereik van kinderen

Het product mag zeker niet bevriezen.

BEWAARTIJD

Minstens 12 maanden in ongeopende originele verpakking

EXTRA INFORMATIE

Kleurklachten die voortkomen uit toepassing buiten de voorgeschreven omstandigheden, zoals te lage of te hoge temperatuur of luchtvochtigheid of een te sterk of te weinig zuigende, of oneffen ondergrond of door verkeerde verwerking worden niet ontvankelijk verklaard.

