



# ARDEX P 6 READY

## Primaire universel applicable au pistolet et au rouleau

- Primaire polyvalent
- Convient particulièrement pour une mise en œuvre mécanique et une application au rouleau
- Pour un travail rationnel avec un grand rendement sur les surfaces
- Sans grain
- Consistance thixotrope
- Prêt à l'emploi



### Description :

Résine synthétique en dispersion sans grain, blanche, sans solvants, très pauvre en émissions. ARDEX P6 READY est facile à appliquer, n'éclabousse et ne goutte pas et forme un film adhésif après séchage.

### Domaine d'application :

À l'intérieur. Mur, plafond et sol.

Primaire, pont d'adhérence et primaire à action hydrofuge.

ARDEX P 6 READY

- peut être utilisé sur un grand nombre de supports différents
- est idéal pour les travaux de rénovation
- possède un grand rendement sur les surfaces grâce à la possibilité d'une mise en œuvre mécanique ou d'une application au rouleau

### Supports appropriés :

Murs et plafonds en béton, enduits en ciment et en ciment de chaux, enduits de plâtre, carton-plâtre et plaques de plâtre cartonnées, maçonnerie, enduits de friction minéraux et enduits aux résines synthétiques, enduits en dispersion stables, anciennes peintures au latex, peintures à base d'acrylate, chapes en ciment, chapes en sulfate de calcium et chapes fluides en sulfate de calcium, absorbantes et poncées, enduits de ragréage et d'égalisation, béton, Terrazzo, carrelages et dalles.



ARDEX GmbH  
B.P. 6120 · 58430 Witten  
ALLEMAGNE  
Tél. : +49 (0) 23 02/664-0  
Fax : +49 (0) 23 02/664-240  
info@ardex.eu ; info@ardex.ch ; info@ardex-france.fr  
www.ardex.eu

Fabricant avec certification  
de management de la qualité et  
de management environnemental  
selon la norme DIN EN ISO 9001/14001

# ARDEX P 6 READY

## Primaire universel applicable au pistolet et au rouleau

### Préparation du support :

Le support doit être sec, solide et exempt de poussière et d'agents séparateurs.

### Application :

ARDEX P 6 READY est prêt à l'emploi et peut être appliqué mécaniquement ou à l'aide d'outils classiques (rouleau ou pinceau).

Appliquer uniformément le primaire en couche mince et laisser sécher jusqu'à formation d'un film blanchâtre avant de commencer les travaux consécutifs.

Veiller à ce que la couche d'ARDEX P 6 READY ne couvre pas la couleur.

Si nécessaire, ARDEX P 6 READY peut être teinté avec PANDOMO CC Colorant concentré jusqu'à max. 2 %.

ARDEX P 6 READY convient avant l'application d'enduits de ragréage pour murs et sols ou de mortiers-colles de notre programme de livraison.

### Mise en œuvre mécanique

Les machines utilisées pour les travaux de peinture classiques telles que les appareils airless conviennent particulièrement pour la mise en œuvre mécanique.

Pour le traitement de plus grandes surfaces, nous recommandons des tailles de buse de 517 à 521.

Pour obtenir une adhérence optimale sur des supports absorbants, nous recommandons d'appliquer une deuxième couche au rouleau à peindre après l'application mécanique.

En cas d'application au pistolet, ne pas inhaler le brouillard de peinture et porter un masque de protection respiratoire avec filtres A2/P2, des lunettes de protection ainsi que des gants.

### Important :

ARDEX P 6 READY ne convient pas pour une utilisation à l'extérieur et dans les milieux constamment humides. Le temps de séchage d'env. 60 minutes à 3 heures dépend du pouvoir absorbant du support et des conditions de chantier.

Les températures élevées et une faible humidité de l'air diminuent, les températures basses et une humidité de l'air élevée prolongent le temps de séchage.

En cas de doute, effectuer des essais préalables.

Respecter les données indiquées dans nos fiches techniques.

### Données techniques selon les normes de qualité ARDEX :

Consommation : env. 150–200 g/m<sup>2</sup> selon l'état du support

Temps de séchage (+20 °C) : env. 60 min à 3 heures

Convient pour le chauffage au sol : oui

GISCODE : D1

EMICODE : EC1

Conditionnement : seau de 5 kg et 15 kg nets

Stockage : à l'abri du gel env. 12 mois dans l'emballage d'origine fermé

### Conseil d'application

Service technique : Tél. : +49 (2302) 664 -362

E-mail : info@ardex.eu ;