



ARDEX P 6 READY

Universele spuit- en rolbare grondering

- Voorstrijk met een breed toepassingspectrum
- Bijzonder geschikt voor machinale verwerking en het aanbrengen met een roller
- Voor efficiënt werken met een hoge productiviteit
- Zonder korrels
- Thixotrope consistentie
- Gebruiksklaar



Productsoort

Oplosmiddelvrije, zeer emissiearme witte kunstharstucdispersie zonder korrels. ARDEX P 6 READY is gemakkelijk aan te brengen, spettert of druipt niet en vormt na droging een film die zeer goed hecht.

Toepassing

Binnen. Wand, plafond en vloer.

Grondering, hechtbrug en voorstrijk met waterafstotende werking.

ARDEX P 6 READY

- Kan worden gebruikt op veel verschillende ondergronden
- Ideaal voor renovatiewerkzaamheden
- Hoge productiviteit door machinaal of met een roller aanbrengen

Geschikte ondergronden

Betonnen muren en plafonds, cement- en kalkcementpleisters, gipspleisters, gipskartonplaten en gipsvezelplaten, metselwerk, mineraal stucwerk en kunstharstucwerk, draagkrachtige dispersieverf, oude latexverven, acrylverf, cementdekvloeren, calciumsulfaatdekvloeren en calciumsulfaatgietvloeren, zuigend en geschuurd, egalisatie- en uitvlakproducten, beton, terrazzo, tegelvloeren.



ARDEX GmbH
Postbus 6120 · 58430 Witten
DUITSLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
info@ardex.eu
www.ardex.eu

Fabrikant met gecertificeerd
kwaliteits- en milieumanagementsysteem
volgens DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX P 6 READY

Universele spuit- en rolbare grondering

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet droog, stevig en vrij van stof en scheidende lagen zijn.

Verwerking

ARDEX P 6 READY is klaar voor gebruik en kan machinaal of met standaard rollers en kwasten worden aangebracht.

Breng de voorstrijk in een dunne, gelijkmatige laag aan. Laat drogen tot een dunne witte film ontstaat voordat u begint met de volgende werkzaamheden.

Let op dat u ARDEX P 6 READY niet kleurdekkend aanbrengt.

Indien nodig kan ARDEX P 6 READY met PANDOMO CC kleurconcentraten maximaal 2% worden ingekleurd.

ARDEX P 6 READY is geschikt als voorstrijk voor wand- en vloeregalisaties of tegellijmen uit ons programma.

Machinale verwerking

Voor machinale verwerking zijn met name machines geschikt die worden gebruikt voor het aanbrengen van verf, zoals airless verfspuiten.

Voor het spuiten van grotere oppervlakken raden we spuittips type 517 tot 521 aan.

Om op zuigende ondergronden een optimale hechting te verkrijgen, adviseren we na het machinaal aanbrengen van de grondering deze handmatig met een roller gelijkmatig te verdelen.

Adem de spuitnevel niet in tijdens het spuiten. Draag een combifilter A2/P2, een veiligheidsbril en handschoenen.

Let op

ARDEX P 6 READY is niet geschikt voor gebruik buiten of in permanent natte ruimtes. De droogtijd bedraagt circa 60 minuten tot 3 uur, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond en de omstandigheden op de bouwplaats.

Hogere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid verkorten de droogtijd, lage temperaturen en een hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Bij twijfel eerst een proefoppervlak maken.

Neem de adviezen in onze veiligheidsinformatiebladen in acht.

Technische gegevens conform ARDEX-kwaliteitsnorm

Materiaalverbruik:	circa 150 -200 g/m2 afhankelijk van de gesteldheid van de ondergrond
Droogtijd (+20 °C):	circa 60 minuten tot 3 uur
Geschikt voor vloerverwarming:	ja
GISCODE:	D1
EMICODE:	EC1
Verpakking:	emmer met 5 kg of 15 kg netto
Opslag:	vorstvrij circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren

Toepassingsadvies

Technische hotline: Tel.: +49 2302 664-362
E-mail: info@ardex.eu