

DALAPRO[®]

DM60

Enduit polyvalent renforcé en fibres.



Résultat final blanc et lisse.

Très peu de retrait.

Idéal pour le remplissage de plaques de plâtre.

Épaisseur de couche 1 - 50 mm.

Enduit léger, très souple à travailler.

Convient pour enduire, jointoyer, réparer..

Renforcé en fibres.

Facile à poncer.

DALAPRO® DM60

Enduit polyvalent renforcé en fibres.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Dalapro DM 60 est un enduit blanc, polyvalent et renforcé en fibres. Par sa polyvalence, sa capacité de remplissage optimal et un résultat final blanc et fin, le DM60 est un enduit idéal pour le peintre.

DM 60 convient entre autres au remplissage des joints de plaques de plâtre, aux réparations, au lissage, à la finition lisse de divers supports, etc...

CONSUMMATION

Lissage: env. 900 gr/m²/mm

Jointement: env. 55 m²/ sac de 12,5 kilos

CONSEILS D'APPLICATION ET DE MÉLANGE

Respectez les consignes suivantes afin d'obtenir les propriétés optimales de mise en œuvre.

D'autres méthodes de mélange sont déconseillées.

1/ Saupoudrez 2 mesures de poudre dans 1 mesure d'eau propre.

2/ Laissez reposer de 3 à 5 minutes avant de mélanger.

3/ Mélangez en une seule opération jusqu'à obtenir une masse homogène.

4/ Vous pouvez maintenant travailler l'enduit de façon agréable pendant environ 45 minutes.

Si vous utilisez le DM 60 seulement pour enduire en couches épaisses, vous pouvez éventuellement ajouter moins d'eau. L'enduit peut alors être

appliqué plus épais et séchera encore un peu plus vite.

APPLICATION

DM 60 est appliqué sur les murs et les plafonds intérieurs comme enduit à peindre, enduit de réparation ou produit d'égalisation et de lissage. Les supports appropriés sont les supports intérieurs les plus courants tels que le plâtre, les blocs de plâtre, les plaques de plâtre, le béton, le béton cellulaire, le silico-calcaire, les supports peints stables et sains (mats), les cimentages, des structures décoratives, etc...

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sec, stable et exempt de poussières et de saleté.

Sur des surfaces poudreuses et sa-bleuses, d'abord appliquer un fixateur.

Sur supports fermés, non absorbants, appliquer un primer.

Température du support, de l'environnement et de l'enduit durant l'application et le séchage : min 5°C et max 30°C.

Après séchage, l'enduit est uniformément blanc, et peut être poncé (granulométrie de 180-220 ou plus fin) et fini.

Nous conseillons de porter un masque

et des lunettes de sécurité lors du ponçage.

Dépoussiérez avant l'étape suivante.

Appliquez un primer sur la couche d'enduit avant de tapisser.

SÉCHAGE

Le temps de séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de l'humidité et de la ventilation. Assurez donc une bonne ventilation et prenez des mesures en cas de forte humidité.

CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec et à l'abri du gel. Les emballages non entamés peuvent être conservés pendant au moins 12 mois à compter de la date de production indiquée sur le sac.

DONNÉES TECHNIQUES

Forme: Poudre

Couleur: Blanc

Capacité de remplissage: 1 à 50 mm

Réaction au feu: A1, ignifuge

Nettoyage: À l'eau

Temps d'ouverture: 45 à 60 minutes

Emballage: sac de 12,5 kg avec poignée

Palette: 80 sacs de 12,5 kg (= 1.000kg)

Domaine d'application: Intérieur

NORMES

Le produit est conforme aux normes EN 13963 et EN 13279-1.

Dans la fabrication du produit, les normes ISO 9001 et ISO 14001 ont été respectées.



Les fiches produits Dalapro sont fournies à titre informatif uniquement. Les données présentées ne constituent en aucun cas la garantie que le produit aura certaines propriétés ou sera adapté à un domaine d'application spécifique. Les valeurs indiquées s'appliquent dans des circonstances normales. Nous nous réservons le droit de modifier toute information figurant dans ce document sans notification préalable. Nous vous conseillons de contacter le service technique pour contrôler l'exactitude des informations via dalapro@victoir.com. Dernière modification 12/09/2019.