

Decotech XP 568643

Ultramatte, goed reinigbare vernis, ook voor donkere kleuren.

TOEPASSINGEN

Afwerklaag om decoratieve technieken op wanden te beschermen en beter reinigbaar te maken, met behoud van hun natuurlijke, matte uitstraling.

EIGENSCHAPPEN

Ultramat.

Geen witte waasvorming op donkere kleuren.

Verandert het uitzicht van de decoratieve techniek niet of slechts minimaal.

Glanst niet op bij wrijving.

Goed reinigbaar.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL 100 % acrylaatdispersie

PIGMENT matteringsmiddel

OPLOSMIDDEL water

GEbruik

CONDITIES

De ondergrond moet droog, vast en proper zijn.

VOORBEREIDING

Breng de decoratieve sierpleister aan volgens de voorgeschreven aanbrengmethodiek.

Raadpleeg de technische nota's van Stone Art, Claystuc en Aqua Sensa.

VERWERKING

De bus grondig oproeren voor gebruik.

Decotech XP 568643 kriskras, of in de richting van de tekening van de decoratieve techniek toepassen, met een fijn lakrol.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

Zeer poreuze ondergronden (bv. Claystuc): 8 - 12 m²/l per laag.

Gepolierde minerale ondergronden (bv. Calco): 11 - 14 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 0.5 uur à 3 uur.

Overschilderbaar na 3 uur.

Decotech XP 568643

Ultramatte, goed reinigbare vernis, ook voor donkere kleuren.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

KENMERKEN	DENSITEIT	1.05 kg/l
	VISCOSITEIT	0.37 - 0.47 Pa.s (physica 2500; 23°C)
	VLAMPUNT	niet van toepassing
	GLANSWAARDE	Mat - 3.0 - 5.0 (150µ, ASTM 75°)
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 39 %
	VOS	EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/i): 140 g/l. Dit product bevat maximaal 140 g/l VOS.

KLEUREN	Kleurloos.
---------	------------

VERPAKKINGEN	STANDAARD	0,5 l - 2,5 l
--------------	-----------	---------------

BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Decotech XP 568643 minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
------------	---

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Niet toepassen bij temperaturen lager dan 10 °C.

Vorstvrij bewaren.

Decotech XP 568643 is kleurloos en niet vergelend.

Let wel : pas Decotech XP 568643 niet toe op Bisol of andere oxidatief drogende verven (Premium Satin Xs,...).

In deze gevallen ontstaat doorbloeding die vergeling veroorzaakt in de vernis. Gebruik daarom steeds Epomur of Bossprim als isolatielaag.

Decotech XP 568643 niet toepassen als beschermvernis op effen schilderwerk (bv Bossflow Mat, Premium Satin Xs,...).

Aandachtspunt bij het lostrekken van tape na het vernissen van minerale lagen: om geen onthechting van de vernislaag te veroorzaken, raden we aan om een insnijding te maken langs de tape vooraleer de tape los te trekken, alsook om de tape zo kort mogelijk te laten hangen.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 27/03/2024

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.