



Prolastica

Elastische watergedragen gevelverf voor gebarsten ondergronden.

TOEPASSINGEN	Elastische gevelverf specifiek voor gecementeerde of gepleisterde gevels met uitgesproken barststructuur.	
EIGENSCHAPPEN	Zeer elastisch van -20 °C tot +80 °C. Gemakkelijk verwerkbaar zowel met rol als blokkwast. Hoge vochtbestendigheid en buitenduurzaamheid. Goed water- en lichtbestendig. Onverzeepbaar.	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	100 % acrylaatdispersie
	PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
	OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen
GEBRUIK	VOORBEREIDING De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig herstellen, reinigen en/of fixeren. Bouwtechnische, bewegende barsten V-vormig breder maken met behulp van schraper of slijpschijf (min. breedte & diepte ± 4mm), nadien grondig ontstoffen en fixeren met Epofix of Fixol. Na droging de barst opspuiten met Renokit. Diepere barsten kunnen eventueel, na droging van de eerste laag, een tweede maal opgespoten worden met Renokit. Breng een grondlaag Primer P77 aan. <i>Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.</i> VERWERKING Prolastica aanbrengen met de rol in 1 tot 2 ruime en gelijkmatige lagen. Voor het overbruggen van bewegende barsten zijn 2 lagen van 0,3 l/m² noodzakelijk. Tijdens het aanbrengen van de eerste laag kunnen de behandelde barsten eventueel worden versterkt met Fassadeweefsel. Het weefsel inbetten in de natte verf zonder contact te maken met de ondergrond. Narollen en 24 uur laten drogen alvorens een tweede laag aan te brengen. VERDUNNING Gebruiksklaar. RENDEMENT Aangewezen verbruik: 3 - 4 m²/l per laag. Voor een optimale elasticiteit moet dit verbruik gerespecteerd worden. DROOGTIJDEN Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid. Stofdroog na 1 à 4 uur. Overschilderbaar na 24 uur.	



Prolastica

Elastische watergedragen gevelverf voor gebarsten ondergronden.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.43 kg/l
VISCOSITEIT	0.44 - 0.52 Pa.s (Physica 2500 /s ; 23°C)
VLAMPUNT	niet van toepassing
GLANSWAARDE	Halfmat - 8 - 12 (150μ - ASTM 75°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 55 %
WATERDAMPDOORLAATBAARHEID	V2 - Sd 0.36 m (bij voorgeschreven verbruik) - classificatie volgens NBN EN ISO 7783
WATERDOORLAATBAARHEID	W2 - 0.24 kg/(m ² x h0.5) classificatie volgens NBN EN 1062-3
CO2 DOORLAATBAARHEID	C1 - Sd 68.11 m (bij voorgeschreven verbruik) - classificatie volgens NBN EN 1062-6
VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/c): 40 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.

KLEUREN

Wit.
Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit.

VERPAKKINGEN

STANDAARD	4 l - 10 l
MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 4 l - 10 l.

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is Prolastica minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.
Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.
Vorstvrij bewaren.
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 12/01/2024

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.