



Decofinish Ultra Mat

Watergedragen vernis voor bescherming van decoratieve technieken.

TOEPASSINGEN

Afwerk- en beschermingslaag voor diverse decoratieve technieken binnen.

EIGENSCHAPPEN

Watergedragen en zo goed als reukloos.

Gemakkelijk verwerkbaar.

Ultra mat uitzicht

Goed reinigbaar na volledige droging.

Niet vergelend, onbeperkte lichtbestendigheid binnen.

Sneldrogend.

Decofinish Ultra Mat voldoet aan het Indoor Air Quality label en kreeg een A+ score.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL 100 % acrylaatdispersie

PIGMENT matteringsmiddel

OPLOSMIDDEL water

GEbruik

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, vast en proper zijn.

VERWERKING

De bus grondig oproeren voor gebruik.

Op Mystique, één laag Decofinish Ultra Mat aanbrengen met een deco-kwast en verdelen in alle richtingen.

Op andere decoratieve technieken, één laag Decofinish Ultra Mat aanbrengen met kortharige rol of deco-kwast.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

10 - 12 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

stofdroog na 0,5 uur à 3 uur.

Overschilderbaar na 3 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.



Decofinish Ultra Mat

Watergedragen vernis voor bescherming van decoratieve technieken.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	1.07 kg/l
	VISCOSITEIT	0.5 - 1.5 Pa.s (Brfield 2, 50 rpm, 23°C)
	VLAMPUNT	niet van toepassing
	GLANSWAARDE	Mat - 4 - 6 (150µ, ASTM 75°)
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 23 %
	VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
KLEUREN	Kleurloos.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	0,5 l - 2,5 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Decofinish Ultra Mat minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	<p>Niet toepassen bij temperaturen lager dan 10 °C.</p> <p>Vorstvrij bewaren.</p> <p>Decofinish Ultra Mat is kleurloos en niet vergelend.</p> <p>Let wel : pas Decofinish Ultra Mat niet toe op Bisol of andere oxidatief drogende verven (Premium Satin Xs,...).</p> <p>In deze gevallen ontstaat doorbloeding die vergeling veroorzaakt in de vernis. Gebruik daarom steeds Epomur of Bosprim als isolatielaag.</p> <p>Decofinish Ultra Mat niet toepassen op donkerkleurige decoratieve technieken. De matheid van de vernis kan een "witte waas" veroorzaken</p> <p>Decofinish Ultra Mat niet toepassen als beschermvernis op effen schilderwerk (bv Bossflow Mat, Premium Satin Xs,...).</p> <p>Aandachtspunt bij het lostrekken van tape na het vernissen van minerale lagen: om geen onthechting van de vernislaag te veroorzaken, raden we aan om een insnijding te maken langs de tape vooraleer de tape los te trekken, alsook om de tape zo kort mogelijk te laten hangen.</p> <p>Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.</p>	

Datum laatste wijziging: 14/07/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.