



Bordenverf

Solventgedragen matte lak voor schoolborden.

TOEPASSINGEN	Solventgedragen afwerklak voor schoolborden, overschrijfbaar met krijt en nadien gemakkelijk reinigbaar.	
EIGENSCHAPPEN	In veel donkere kleuren verkrijgbaar. Matte afwerking. Uitstekend slijt- en krasvast. Hoge dekkracht.	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	alkydhars
	PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
	OPLOSMIDDEL	white spirit
GEBRUIK	VOORBEREIDING De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen. <u>Onbehandeld hout:</u> Het hout grondig glad schuren (korrel 150-180) en na ontstoffen een grondlaag Premium Multiprimer Xs aanbrengen. <u>Oude verflagen in goede staat:</u> Grondig ontvetten met Formule Mc Neutral en naspoelen met zuiver water, opschuren (korrel 180-220) en ontstoffen. <u>Ijzer en staal</u> Ontvetten en/of ontroesten en 2 antiroestlagen Finifer of Elastoprim Fast aanbrengen. <u>Non-ferro metalen (zink, aluminium, inox,...)</u> Schurend ontvetten met Formule Mc en een schuurspons (Scotch Brite), grondig naspoelen met zuiver water en een grondlaag Omniprim Extreme aanbrengen. <u>Harde kunststoffen (b.v. harde pvc)</u> Reinigen met Formule Mc en Scotch Brite schuurspons, nadien grondig naspoelen met water. Grondlaag aanbrengen (solventgedragen: Elastoprim Next of Premium Multiprimer Xs ofwel watergedragen: Omniprim Extreme of Hybride Multiprimer Pu). Na droging van de (eerste) grondlaag droog schuren (korrel 180-220) en eventuele barsten of naden opspuiten met Bostokit.	



Bordenverf

Solventgedragen matte lak voor schoolborden.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

De bus grondig oproeren voor gebruik.

Bordenverf aanbrengen met kwast of kortharige rol in 1 à 2 lagen.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

8 - 12 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Stofdroog na 3 à 5 uur.

Overschilderbaar na 12 uur.

Laat Bordenverf minimum een 7-tal dagen drogen alvorens te beschrijven.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

SPUITGEGEVEN

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.25 kg/l
VISCOSITEIT	0.4 - 0.5 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
VLAMPUNT	40 °C
GLANSWAARDE	Mat - 14-18 (100µ, ASTM 75°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 54 %
WASBESTENDIGHEID	klasse 1 - classificatie volgens norm DIN EN 13300 / DIN ISO 11998 - (< 5µm verlies bij 200 cycli)

KLEUREN

Zwart (2)
Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis C.

VERPAKKINGEN

STANDAARD	0,25 l
MY-MX	basis C: 0,5 l - 2,5 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is Bordenverf minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.



TECHNISCHE FICHE

000415

Bordenverf

Solventgedragen matte lak voor schoolborden.

VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften

Ontvlambaar.

Na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 04/07/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.