



Brushfiller

Enduit à la brosse, en phase aqueuse, pour boiseries intérieures, à séchage rapide.

APPLICATIONS

Couche de fond et d'enduit pour boiseries intérieures à grosses pores (meranti, afzelia, ...) ou bois contreplaqué (multiplex, triplex, ...).

Les côtés de bout de l'MDF, afin d'obtenir une finition lisse.

Convient également pour enduire des moulures ou chambranles ou d'autres endroits où on ne peut pas appliquer un enduit au couteau.

CARACTÉRISTIQUES

En phase aqueuse et d'odeur faible.

Haut pouvoir garnissant.

Bien ponçable et rapidement recouvrable.

Séchage rapide.

COMPOSITION

LIANT	dispersion acrylique
PIGMENT	le dioxyde de titane rutile et des matières de charge
SOLVANT	de l'eau

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide et exempt de graisse, de cire et d'autres encrassements, si nécessaire nettoyer.

MISE EN OEUVRE

Appliquer Brushfiller abondamment à la brosse, directement sur le bois.

Après séchage éliminer en ponçant les traits de brosse (grain 220).

Si nécessaire une deuxième couche peut être appliquée.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

Rendement conseillé: 4 - 6 m² / l.

TEMPS DE SÉCHAGE

Ponçable et recouvrable avec des peintures en phase solvant après 3 à 6 heures (Premium Satin Xs, Pu-Satin,...).

Ponçable et recouvrable avec des peintures en phase aqueuse après 12 heures (Hybride PU Mat, Hybride PU Satin, Persisto PU Satin,...).

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE

AIRLESS	Appliquer non-dilué.
	Gicleur TradeTip (jaune):



Brushfiller

Enduit à la brosse, en phase aqueuse, pour boiseries intérieures, à séchage rapide.

AIRCOAT

- surfaces étroites: 211
- surfaces larges: 413

Tamis de crosse: rouge.

Pression de peinture: 130 à 160 bar.

Appliquer non-dilué.

Gicleur:

- surfaces étroites: 09.20
- surfaces larges: 11.40

Tamis de crosse: rouge.

Capuchon d'air vert.

Pression de peinture: 75 à 90 bar.

Pression d'air: 1,5 à 2 bar.

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ	1.38 kg/l
VISCOSITÉ	0.17 - 0.27 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
TAUX DE BRILLANCE	3 - 6 (150µ, ASTM 75°)
EXTRAIT SEC	en volume: environ 33 %
TAUX DE LIANT	en volume: environ 12.6%
VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/d): 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 100 g/l COV.

TEINTES

Blanc.

EMBALLAGES

STANDARD 0,25 l - 1 l - 2,5 l - 10 l

DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage fermé et original, Brushfiller se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C.

Conserver à l'abri du gel.

Des essences de bois au risque de suintement (merbau, afzelia,...) ne peuvent pas être finies avec une peinture aqueuse.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 12/12/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.