



Brushfiller

Watergedragen sneldrogende kwastplamuur voor hout binnen.

TOEPASSINGEN

Grond- en plamuurlaag voor hout binnen met grove poriën (meranti, afzelia, ...) of plaatmateriaal (multiplex, triplex, ...).
Kopse kanten van MDF om een gladde afwerking te bekomen.
Eveneens geschikt voor het plamuren van lijsten of kozijnen of op andere plaatsen waar geen mesplamuur kan worden aangebracht.

EIGENSCHAPPEN

Watergedragen en geurarm.
Hoge vulkracht.
Zeer goed schuurbaar en snel overschilderbaar.
Sneldrogend.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	acrylaatdispersie
PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
OPLOSMIDDEL	water

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.

VERWERKING

Brushfiller zeer ruim aanbrengen met een kwast, rechtstreeks op het hout.

Na droging de kwaststrep wegscuren (korrel 220).

Indien nodig kan na droging een tweede laag aangebracht worden.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

Aangewezen verbruik: 4 - 6 m² / l.

DROOGTIJDEN

Schuur- en overschilderbaar met solventgedragen verven na 3 à 6 uur (Premium Satin Xs, Pu-Satin,...).

Schuur- en overschilderbaar met watergedragen verven na 12 uur (Hybride PU Mat, Hybride PU Satin, Persisto PU Satin,...).

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

AIRLESS

Onverdund verwerken.

Spuittip TradeTip (geel):

- smalle oppervlakken: 211



Brushfiller

Watergedragen sneldrogende kwastplamuur voor hout binnen.

AIRCOAT

- brede oppervlakken: 413

Pistoolfilter: rood.

Verfdruk: 130 à 160 bar.

Onverdund verwerken.

Spuittip:

- smalle oppervlakken: 09.20
- brede oppervlakken: 11.40

Pistoolfilter: rood.

Groene luchtkap.

Verfdruk: 75 à 90 bar.

Luchtdruk: 1,5 à 2 bar.

KENMERKEN

DENSITEIT

1.38 kg/l

VISCOSITEIT

0.17 - 0.27 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)

VLAMPUNT

niet van toepassing

GLANSWAARDE

3 - 6 (150µ, ASTM 75°)

VASTSTOFGEHALTE

in volume: ca. 33 %

BINDMIDDELGEHALTE

in volume: ca. 12.6%

VOS

EU grenswaarde voor dit product (A/d): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 100 g/l VOS.

KLEUREN

Wit.

VERPAKKINGEN

STANDAARD

0,25 l - 1 l - 2,5 l - 10 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is Brushfiller minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.

Vorstvrij bewaren.

Houtsoorten met kans op doorbloeding (merbau, afzelia,...) niet afwerken met watergedragen verven.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 12/12/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.