



Glamour Ice

Decoratieve muurafwerking met lichtreflecterend en diepte- effect

TOEPASSINGEN

Decoratieve afwerking van allerhande binnenmuren die in combinatie met lichtinval een lichtreflectie en diepte-effect geeft.

Glamour Ice geeft, in vergelijking met Ice, meer schittering en lichtreflectie door toevoeging van extra glitterpigmenten.

Toepassingen in restaurants, winkelsruimtes, privé,...

EIGENSCHAPPEN

WATERVERDUNBAAR, reukloos en milieuvriendelijk

Semi-transparant diepte-effect

zeer sterk en stootvast

Onderhoudsvriendelijk.

Geeft lichtreflectie en schittering volgens lichtinval

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL 100 % acrylaatdispersie

PIGMENT specifiek aangepaste vulstoffen

OPLOSMIDDEL water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEbruik

CONDITIES

De ondergrond moet droog, vast, proper en zeer egaal zijn, zonodig reinigen en/of herstellen en/of uitvlakken.

Bij gebruik in natte ruimtes (bv. douchecellen) moet de ondergrond voldoende watervast zijn. In geval van bepleistering moet deze op basis van cement zijn. Gipsplaten, gipspleisterwerk, groene MDF e.d. zijn niet geschikt.

VOORBEREIDING

Verpoederde lagen, zoutuitbloedingen

Zoveel mogelijk droog verwijderen en daarna fixeren met Fixol of Hydrofix Gel

Geschilderde ondergronden met goede hechting

Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en Formule Mc Neutral.

Oude alkydverven, reinigen met water en Formule Mc Neutral, daarna mat schuren.

Slecht hechtende verflagen:

Volledig verwijderen.

GRONDLAAG



Glamour Ice

Decoratieve muurafwerking met lichtreflecterend en diepte- effect

Breng na de gepaste voorbereidingen een grondlaag Stucprimer Epoxy aan. Deze isoleert mogelijke doorbloedingen vanuit de ondergrond en heeft tevens goede fixerende en hechtingseigenschappen.

Breng na droging, 1 à 2 lagen Stucprimer Hydro aan met de rol, kleur in overeenstemming met de afwerkingslaag (zie kleurenkaart). Deze kleurgrondlaag moet in ieder geval volledig gedekt en perfect staan, in de meeste gevallen zijn dan ook 2 lagen Stucprimer Hydro noodzakelijk.

Laat minimum 24 uur drogen.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

Glamour Ice aanbrengen met een COMÉ inox mes in 2 lagen met een tussentijd van min. 24 uur. In alle richtingen verdelen en op korrel afschrappen, waarbij messlagen zoveel mogelijk worden vermeden.

Een eerste laag Glamour Ice aanbrengen met een inox mes en onmiddellijk op de korrel afschrappen.

Het product in alle richtingen aanbrengen, ervoor zorgend dat de messlagen zoveel mogelijk vermeden worden.

Zorg voor een gelijkmatige verdeling van het product, zodat de eerste laag volledig gedekt staat. Minimum 24 uur laten drogen.

De tweede laag wordt op dezelfde manier aangebracht, het product aanbrengen met inox spatel en afschrappen op korreldikte, in alle richtingen.

Gezien de specifieke aanbrengmethodiek van deze professionele techniek, is een praktische training noodzakelijk.

Voor de trainingsmogelijkheden kan u terecht bij Boss Paints.

Boss Paints kan enkel aansprakelijk worden gesteld als aan deze voorwaarde voldaan is.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

2 à 2.5 m²/kg per laag.

Totaal rendement: 1 - 1,25 m²/kg.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 4 à 10 uur.

Overschilderbaar na 24 uur.

Doorhard na enkele dagen

REINIGING GEREEDSCHAP



Glamour Ice

Decoratieve muurafwerking met lichtreflecterend en diepte- effect

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.63 kg/l
VISCOSITEIT	0.70 - 1.00 Pa.s (Physica 1500 /s, 23 ° C)
VLAMPUNT	niet van toepassing
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 64 %
VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/I): 200 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 100 g/l VOS.

KLEUREN

15 "glitter" kleuren.

Vaste kleurencollectie Glamour Ice: 15 kleuren.

Elke kleur van Glamour Ice heeft zijn eigen ondergrondkleur in Stucprimer Hydro (met code IP).

Indien het kleurnummer begint met 1 of 3, is de Glamour Ice transparant. Begint het met 2 of 4, dan is de Glamour Ice angekleurd.

VERPAKKINGEN

MY-MX Basis X - Z: 1 kg - 5 kg.

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is Glamour Ice minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.

Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.

Vorstvrij bewaren.

Voor grotere vlakken is het aangewezen om met meerdere personen te werken.

Een maximaal glittereffect wordt het best bereikt door belichting met spots of door rechtstreeks invallend zonlicht.

Voor een langere open tijd mag in de tweede laag Glamour Ice eventueel 5 à 10 % Dvt-Mur toegevoegd worden.

Dit additief verlengt aanzienlijk de verwerkingstijd van Glamour Ice, maar verhoogt lichtjes de watergevoeligheid van de verf.

Door de specifieke aanbrengmethodiek kan, na droging, hier en daar een lichte kleur- of glansspeling zichtbaar zijn.

Dit is een volkomen normaal verschijnsel bij handmatig geplaatste verftechnieken.

Het bekomen eindresultaat wordt grotendeels bepaald door de aanbrengmethodiek en kan lichte verschillen



Glamour Ice

Decoratieve muurafwerking met lichtreflecterend en diepte- effect

vertonen volgens de kleurstalen.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 07/04/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.