



Epofix

Couche de fixation incolore, bi-composants époxy, en phase aqueuse, pour l'intérieur et l'extérieur.

APPLICATIONS

Couche de fond fixante et résistante à l'eau pour tous supports minéraux tels que plâtre, maçonnerie, ciment d'amiante, tuiles en béton, ardoises, ciment asbeste, produits d'imprégnation (p.ex. roofing). Couche de fond pour le système de peinture Coating M30, Novamur, Peinture Pour Ardoises, Renomur et Epofloor. Comme application incolore, à l'intérieur, sans recouvrir: pour le dépoussiérage de sols et murs.

Prétraitement locale sur des plâtrages poudreux (sur des zones à masquer).

CARACTÉRISTIQUES

Bonne isolation de supports poreux.

En phase aqueuse et inodore.

Bonne adhérence sur un support lisse.

Applicable sur supports humides (sauf systèmes de peinture pour sols)

Bonne fixation de supports poudreux.

Bonne résistance chimique

Epofix est conforme au label de qualité de l'air intérieur et a acquis un score A+.

COMPOSITION

LIANT	émulsion aqueuse d'époxy bicomposant
PIGMENT	aucun
SOLVANT	de l'eau

APPLICATION

PRÉPARATION

La surface doit être propre et exempte de graisse, sinon nettoyer ou dégraisser.

Couches poudreuses, efflorescences de sel

Éliminer à sec autant possible

Couches de peinture mal adhérentes

Éliminer complètement à l'aide du Paint'Off Classic.

Réparations aux murs extérieurs

Au sable de Rhin + ciment ou un autre mastic à base de ciment.

Joints ou fissures ouverts

Boucher au Mastic Reno, après l'application de la couche de fond.

MISE EN OEUVRE

Appliquer Epofix abondamment à la brosse ou au rouleau jusqu'à saturation (appliquer lentement).



Epofix

Couche de fixation incolore, bi-composants époxy, en phase aqueuse, pour l'intérieur et l'extérieur.

Important: d'abord bien remuer la résine (emballage le plus petit) puis verser dans le durcisseur. Ensuite **très bien remuer** les deux composants. Le mélange doit être utilisé **en moins d'une heure** (à 20 °C, plus que 25 °C dans un délai d'une demi-heure). Une fois le délai passé, il faut faire un nouveau mélange, même si le produit semble encore liquide (la fin du pot life n'est pas visible).

Rapport en grammes: les deux composants représentent en combinaison un poids d'environ 4240 g, dont la composante A = 3240 g et la composante B = 1000 g.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

10 - 15 m²/l, dépendant de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE

Hors poussières après environ 2 heures.

Recouvrable après 8 heures (à 20 °C, en-dessous de 16 °C ne recouvrir que le lendemain).

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Nettoyer le matériel dans un délai d'une heure avec de l'eau et détergent.

DONNÉES DE PISTOLAGE	Contactez votre conseiller technique pour plus d'info concernant la pulvérisation de Epofix.	
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.03 kg/l
	POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
	TAUX DE BRILLANCE	ne s'applique pas
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 22 %
	PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU	V0 - Sd 0.02 m (en respectant le rendement indiqué) - classification selon NBN EN ISO 7783
	WATERDOORLAATBAARHEID	W1 - 1.69 kg/(m ² x h0.5) classification selon NBN EN 1062-3
TEINTES	Incolore.	
EMBALLAGES	STANDARD	0,25 l - 1 l - 4 l
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Epofix se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C. Conserver à l'abri du gel.	



Epofix

Couche de fixation incolore, bi-composants époxy, en phase aqueuse, pour l'intérieur et l'extérieur.

Epofix doit être peint en moins d'une semaine, en cas d'application à l'extérieur.

En cas de contact avec les yeux et la peau: rincer abondamment à l'eau.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 12/01/2024

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.