



# EpoFix

Kleurloze watergedragen tweecomponenten epoxy fixeerlaag voor binnen en buiten.

## TOEPASSINGEN

Goed fixerende en watervaste grondlaag voor alle minerale ondergronden zoals pleister, metselwerk, cementeerwerk, betonpannen, kunstleien, bitumineuze producten (bv. roofing). Fixerende grondlaag voor verpoederde verflagen buiten. Grondlaag in het verfsysteem Coating M30, Novamur, Leienverf, Renomur en Epofloor. Als kleurloze toepassing (binnengebruik) zonder te overschilderen: voor het stofvrij maken van vloeren en muren.

Plaatselijke voorbehandeling van verpoederd pleisterwerk (afplakzones).

## EIGENSCHAPPEN

Goede isolatie van poreuze ondergronden.

Watergedragen en reukloos.

Goed hechtend op gladde ondergrond.

Toepasbaar op vochtige ondergronden (behalve in vloerverfsystemen)

Goede fixatie van verpoederde ondergronden.

Goede chemische bestendigheid.

EpoFix voldoet aan het Indoor Air Quality label en kreeg een A+ score.

## SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	waterige emulsie van twee componenten epoxy
PIGMENT	geen
OPLOSMIDDEL	water

## GEBRUIK

### VOORBEREIDING

De ondergrond moet proper en vetvrij zijn, indien nodig vooraf reinigen of ontvetten.

#### **Verpoederde lagen, zoutuitbloedingen**

Zoveel mogelijk droog verwijderen

#### **Slecht hechtende verflagen**

Volledig verwijderen met behulp van Paint'Off Classic.

#### **Herstellingen aan buitenmuren**

Dienen te gebeuren met rijnzand + cement of met andere cementgebonden vulmiddelen.

#### **Openstaande voegen of barsten**

Afdichten met Renokit, na het aanbrengen van de grondlaag

### VERWERKING

EpoFix ruim aanbrengen met kwast of rol tot verzadiging (traag rollen).



# Epofix

Kleurloze watergedragen tweecomponenten epoxy fixeerlaag voor binnen en buiten.

Belangrijk: het hars (kleinste verpakking) **vooraf grondig oproeren** en bij de verharder gieten. Daarna beide componenten **zeer grondig** oproeren. Het opgeroerde mengsel moet **binnen het uur** worden opgebruikt (bij 20 °C; boven 25 °C binnen het half uur). Zodra deze periode verstreken is, dient men een nieuw mengsel aan te maken, ook al is er uiterlijk niets veranderd aan het mengsel. (het einde van de pot-life is niet waarneembaar).

Mengverhouding in gram: beide componenten samen hebben een gewicht van ca. 4240 g, waar component A = 3240 g en component B = 1000 g.

## VERDUNNING

Gebruiksklaar.

## RENDEMENT

10 - 15 m<sup>2</sup>/l, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

## DROOGTIJDEN

Stofdroog na ongeveer 2 uur.

Overschilderbaar na 8 uur (bij 20 °C; bij minder dan 16 °C pas 's anderendaags overschilderen).

## REINIGING GEREEDSCHAP

Binnen het uur na aanbrengen, materiaal reinigen met water en detergent.

## SPUITGEGEVENS

Contacteer uw technisch adviseur voor meer info betreffende het verspuiten van Epofix.

## KENMERKEN

DENSITEIT	1.03 kg/l
VLAMPUNT	niet van toepassing
GLANSWAARDE	niet van toepassing
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 22 %
WATERDAMPDOORLAATBAARHEID	V0 - Sd 0.02 m (bij voorgeschreven verbruik) - classificatie volgens NBN EN ISO 7783
WATERDOORLAATBAARHEID	W1 - 1.69 kg/(m <sup>2</sup> x h0.5) classificatie volgens NBN EN 1062-3

## KLEUREN

Kleurloos.

## VERPAKKINGEN

STANDAARD 0,25 l - 1 l - 4 l

## BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is Epofix minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

## VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.

Vorstvrij bewaren.

Epofix moet bij gebruik buiten binnen de week overschilderd worden.



# EpoFix

Kleurloze watergedragen tweecomponenten epoxy fixeerlaag voor binnen en buiten.

Bij contact met de huid en de ogen: overvloedig met water spoelen

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 12/01/2024

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.