



Fixol

Couche de fixation incolore en phase solvant pour supports poudreux à l'intérieur et à l'extérieur.

APPLICATIONS

Couche de fixation pour murs extérieurs et intérieurs qui sont poudreux et/ou poreux.
Recouvrable avec des peintures en phase aqueuses.

CARACTÉRISTIQUES

Améliore l'adhérence de la couche de finition.
Résiste à l'eau et aux alcalins.
Fixe et renforce le support.

COMPOSITION

LIANT	acrylique en solution à séchage physique
PIGMENT	aucun
SOLVANT	white spirit et analogues

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec et propre, si nécessaire nettoyer et/ou réparer.

Couches poudreuses, efflorescences de sel

Eliminer à sec autant possible

Couches de peinture mal adhérentes

Eliminer complètement à l'aide du Paint'Off Classic.

Croissance de mousses ou algues:

Brosser la crasse et la végétation avec ou bien:

- de l'Eau De Javel dilué (Eau De Javel de 38°: 1 unité Eau De Javel sur 6 unités d'eau, Eau De Javel de 10°: 1 unité Eau De Javel sur 2 unités d'eau), laisser agir 6 heures au minimum
- Alginet Flash Pae non dilué et laisser agir 1 heure.

Puis rincer à l'eau ou avec un nettoyeur à haute pression. Laisser sécher les murs assez longtemps (jusque < 30 %).

Réparations

Au sable de Rhin + ciment ou avec d'autres enduits à base de ciment.

Joints ou fissures ouvertes

Boucher au Mastic Reno, après l'application d'une couche de fond.

MISE EN OEUVRE



Fixol

Couche de fixation incolore en phase solvant pour supports poudreux à l'intérieur et à l'extérieur.

Appliquer Fixol en une couche à la brosse ou au pistolet.

Fixol est un produit à séchage physique et ne peut être recouvert qu'avec un système de peinture en phase aqueuse.

DILUTION

La dilution doit toujours être adaptée à l'état du support.

- Appliquer de façon non diluée lors d'un poudrage normal

- Diluer 30% au white spirit pour des maçonneries en briques ou d'autres supports poreux qui ne poudrent pas ou que très

légèrement. Pour ce genre de supports Fixol peut être mélangé (30% max.) au Primer P77.

- Lors d'un poudrage important ou lors d'épaisse couches de matériel instable (moins de 1 mm); diluer au W53 et fixer deux fois

sur la couche fraîchement mise (avant que la première ne soit sèche).

RENDEMENT

8 - 14 m²/l par couche.

Le rendement dépend fortement du degré de poudrage du support.

TEMPS DE SÉCHAGE

Hors poussières après 0.5 à 1 heures.

Recouvrable après 24 heures (faites en sorte que l'endroit est assez chauffé et aéré pendant le séchage).

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après emploi au White Spirit.

DONNÉES DE PISTOLAGE

Ne s'applique pas.

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ	0.81 kg/l
VISCOSITÉ	15 - 20 sec (Cupford, 23°C)
POINT-ÉCLAIR	35 - 40 °C
TAUX DE BRILLANCE	ne s'applique pas
EXTRAIT SEC	en volume: environ 9 %
VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (Cat. A/h): 750 g/l. Ce produit contient au maximum 750 g/l COV.

TEINTES

Incolore.



Fixol

Couche de fixation incolore en phase solvant pour supports poudreux à l'intérieur et à l'extérieur.

EMBALLAGES

STANDARD

1 l - 5 l - 20 l

DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage fermé et original, Fixol se conserve pendant au moins 3 ans lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Ne pas appliquer sur des supports lisses, non absorbant ou humides.

Inflammable

Bien aérer et ventiler l'endroit après l'application.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 04/06/2024

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.