



FIXOL

Kleurloze solventgedragen fixeerlaag voor verpoederde ondergronden binnen en buiten.

TOEPASSINGEN

Fixerende grondlaag voor verpoederde en/of poreuze binnen- en buitenmuren.
Overschilderbaar met watergedragen verven.

EIGENSCHAPPEN

Fixeert en verstevigt de ondergrond.
Verbeterd de hechting van de afwerkingslaag.
Alkali- en waterbestendig.
Fixeert en verstevigt de ondergrond.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	acrylaat in oplossing, fysisch drogend
PIGMENT	geen
OPLOSMIDDEL	white spirit en analogen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog en proper zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

Verpoederde lagen, zoutuitbloedingen

Zoveel mogelijk droog verwijderen

Slecht hechtende verflagen

Volledig verwijderen met behulp van PAINT'OFF CLASSIC.

Mos- of algengroei:

Vuil en groenbegroeiing instrijken met een verdunde oplossing van bleekwater (**bleekwater 38°**: 1 deel bleekwater + 6 delen water; **bleekwater van 10°**: 1 deel bleekwater + 2 delen water) en minimum een 6-tal uren laten inwerken. Nadien grondig naspoelen met water of met hogedrukreiniger. De muren voldoende lang laten uitdrogen (tot < 30 %).

Herstellingen

Dienen te gebeuren met een rijnzand + cement of met andere cementgebonden vulmiddelen.

Openstaande voegen of barsten

Afdichten met RENOKIT, na het aanbrengen van de grondlaag.

VERWERKING

FIXOL aanbrengen in één laag met kwast of spuit.

FIXOL is fysisch drogend en mag enkel overschilderd worden met watergedragen verfsystemen.



FIXOL

Kleurloze solventgedragen fixeerlaag voor verpoederde ondergronden binnen en buiten.

VERDUNNING

De verdunning moet steeds worden aangepast aan de toestand van de ondergrond.

- Bij gewone verpoederding onverdund aanbrengen
- Op baksteenmetselwerk of andere poreuze ondergronden die niet of licht verpoederen tot 30 % verdunnen met white spirit. Voor dergelijke ondergronden kan FIXOL ook gemengd worden (max 30 %) met PRIMER P77
- Bij zware verpoederding of dikke lagen onvast materiaal (< 1 mm) : verdunnen met W53 en tweemaal nat in nat fixeren

RENDEMENT

8 - 14 m²/l per laag.

Het verbruik is sterk afhankelijk van de mate van verpoederding van de ondergrond.

DROOGTIJDEN

Stofdroog na 0.5 à 1 uur.

Overschilderbaar na 24 uur (zorg voor voldoende temperatuur en verluchting tijdens de droging).

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met WHITE SPIRIT.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	0.81 kg/l
	VISCOSITEIT	15 - 20 sec (Cupford, 23°C)
	VLAMPUNT	35 - 40°C
	GLANSWAARDE	niet van toepassing
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 9 %
	VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/h): 750 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 750 g/l VOS.
KLEUREN	Kleurloos.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	1 l - 5 l - 20 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is FIXOL minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	



FIXOL

Kleurloze solventgedragen fixeerlaag voor verpoederde ondergronden binnen en buiten.

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Niet aanbrengen op gladde, niet zuigende of vochtige ondergronden.

Ontvlambaar.

Na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 09/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).