



Primer P77

Licht gekorrelde solventgedragen fixeerlaag voor buitenmuren.

TOEPASSINGEN

Fixerende grondlaag voor buitenmuren in baksteenmetselwerk, beton, cementering,...
Overschilderbaar met watergedragen verven.

EIGENSCHAPPEN

Goede hechtingseigenschappen.
Optimale verwerkbaarheid van de eindlaag.
Bevat een lichte korrel, waardoor het verbruik en dus de dekkraft van de eindlaag verhoogd wordt.
Hoge vochtbestendigheid en buitenduurzaamheid.
Fixeert en verstevigt de ondergrond.
Onverzeepbaar.
Mengbaar met Fixol ingeval van verpoedering

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	acrylaat in oplossing, fysisch drogend
PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
OPLOSMIDDEL	white spirit

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog en proper zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

Verpoederde lagen, zoutuitbloedingen

Zoveel mogelijk droog verwijderen

Slecht hechtende verflagen

Volledig verwijderen met behulp van Paint'Off Classic.

Herstellingen

Dienen te gebeuren met een rijnzand + cement of met andere cementgebonden vulmiddelen.

Openstaande voegen of barsten

Afdichten met Renokit, na het aanbrengen van de grondlaag.

VERWERKING

Primer P77 aanbrengen in één laag met kwast of rol.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.



Primer P77

Licht gekorrelde solventgedragen fixeerlaag voor buitenmuren.

Bij verpoederde of sterk zuigende ondergronden kan Primer P77 gemengd worden met Fixol (max. 1 deel Fixol - 2 delen Primer P77).

RENDEMENT

5 - 9 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Niet overschilderen met solventgedragen verven.

Stofdroog na 1.5 à 3 uur.

Overschilderbaar na 24 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

SPIJTGEGEVENS

Primer P77 niet verspuiten.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.18 kg/l
VISCOSITEIT	0.48 - 0.52 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
VLAMPUNT	35 - 40 °C
GLANSWAARDE	Mat - 3.5 - 6.0 (150µ, ASTM 75°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 33 %
BINDMIDDELGEHALTE	in volume: ca. 18.1%
WATERDOORLAATBAARHEID	W1 - 1.585 kg/(m ² x h0.5) classificatie volgens NBN EN 1062-3
CO ₂ DOORLAATBAARHEID	C0 - 5.74 m volgens NBN EN 1062-6
VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/h): 750 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 750 g/l VOS.

KLEUREN

Wit.
Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit.
Lichte en halfzwarte kleuren op aanvraag via labo.

VERPAKKINGEN

STANDAARD	Wit: 1 l - 2,5 l - 10 l
MY-MX	1 l - 2,5 l - 10 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is Primer P77 minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale verwerkingstemperatuur : 0 °C
Bij lage temperaturen, 24 uur vóór aanbrengen, op kamertemperatuur bewaren.
Primer P77 is fysisch drogend en mag niet overschilderd worden met solventgedragen verven



Primer P77

Licht gekorrelde solventgedragen fixeerlaag voor buitenmuren.

Ontvlambaar.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 12/01/2024

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.