



Bolatex

Peinture acrylique légèrement satinée, facilement nettoyable, pour les murs intérieurs et murs extérieurs secs

APPLICATIONS

Peinture acrylique satinée pour murs intérieurs (en plâtre, plaque de plâtre, brique, cimentation,...) et murs extérieurs secs.

Pour rafraîchir des anciennes couches de peinture en bon état.

Convient parfaitement pour la finition des murs dans des salles de bain et cuisines.

CARACTÉRISTIQUES

Mise en oeuvre facile.

Excellente facilité de nettoyage.

Pouvoir couvrant élevé.

Bolatex est conforme au label de qualité de l'air intérieur et a acquis un score A+.

Odeur très faible.

COMPOSITION

LIANT	copolymère acrylique en dispersion
PIGMENT	le dioxyde de titane rutile et des matières de charge
SOLVANT	de l'eau et des solvants améliorant le film

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, solide et propre, au besoin nettoyer et/ou réparer.

A L'INTERIEUR:

Supports non traités en bon état (plâtre, plaques de plâtre, béton):

Appliquer une couche de fond de Bossprim.

Couches légèrement poudreuses ou support forts encrassés (nicotine, taches d'eau séchées,...):

Appliquer une couche isolante Bisol ou Epomur.

Supports peints avec bonne adhérence

Ne pas nettoyer les anciennes peintures poreuses à l'eau. Anciennes peintures non-poreuses (lavables) : nettoyer avec de l'eau et Formule Mc Neutral. Anciennes peintures alkydes : nettoyer avec de l'eau et Formule Mc Neutral, puis dépolir et appliquer une couche de fond de Bossprim.

Supports peints en mauvais état:

Éliminer les couches mal adhérentes, enduire le support au besoin, et appliquer une couche de fond adéquate (Bossprim, Bisol, Epofix,...).

A L'EXTERIEUR:

Croissance de mousses ou algues:



Bolatex

Peinture acrylique légèrement satinée, facilement nettoyable, pour les murs intérieurs et murs extérieurs secs

Appliquer l'eau de javel diluée (eau de javel de 38°: 1 unité de javel sur 6 unités d'eau, eau de javel de 10°: 1 unité de javel sur 2 unités d'eau), laisser agir 6 heures au minimum puis rincer à l'eau ou avec un nettoyeur à haute pression. Laisser sécher les murs assez longtemps (jusque < 30 %).

Support poudreux et/ou avec efflorescences

Éliminer à sec puis fixer avec Primer P77 ou Epofix.

Support poudreux et/ou avec efflorescences

Éliminer à sec puis fixer avec Sublprim.

Réparations

Au sable de Rhin + ciment ou avec d'autres enduits à base de ciment.

Joints ou fissures ouvertes

Boucher au Mastic Reno, après l'application d'une couche de fond.

Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.

MISE EN OEUVRE

Appliquer 1 à 2 couches de Bolatex à la brosse, au rouleau ou au pistolet sur un support préparé.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

Pistolage à l'airless: si nécessaire diluer au maximum avec 5% d'eau.

RENDEMENT

Brosse - rouleau: 7 - 11 m²/l par couche.

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Hors poussières après 2 à 3 heures.

Recouvrable après 5 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE

AIRLESS

Diluer éventuellement jusqu'à 5%.

Gicleur:

- murs: 515

- plafonds: 517



Bolatex

Peinture acrylique légèrement satinée, facilement nettoyable, pour les murs intérieurs et murs extérieurs secs

AIRCOAT

Tamis de crosse: jaune.

Pression de peinture: 180 à 200 bar.

Diluer éventuellement jusqu'à 5%.

Gicleur:

- murs: 15/40

- plafonds: 17/50

Tamis de crosse: jaune.

Capuchon d'air vert.

Pression de peinture: 120 à 150 bar.

Pression d'air: 2 bar.

CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.44 kg/l
	VISCOSITÉ	0.42 - 0.54 Pa.s (physica 2500; 23°C)
	POINT-ÉCLAIR	> 55 °C
	TAUX DE BRILLANCE	Légèrement satiné - 11 - 16 (150μ, ASTM 75°)
		légèrement satiné - 19.9 (150μ, ASTM 85°)
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 48 %
	RÉSISTANCE AU LAVAGE	classe 1 - classification selon la norme DIN EN 13300 / DIN ISO 11998 - (< 5μm perte à 200 cycli)
	TAUX DE LIANT	en volume: environ 23.5%
	PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU	V1 - Sd 0.026 m (en respectant le rendement indiqué) - classification selon NBN EN ISO 7783
	POUVOIR COUVRANT	classe 2 selon DIN EN 13300/ ISO 6504-3
	WATERDOORLAATBAARHEID	W1 - 0.02 kg/(m² x h0.5) classification selon NBN EN 1062-3
	CO2 DOORLAATBAARHEID	C1 - Sd 1.2 selon NBN EN 1062-6
	VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

TEINTES	Blanc (1) et RAL 9010.
	Aussi disponible en base MY-MX, B, C et D.
	D'autres coloris sur demande par l'intermédiaire du laboratoire.

EMBALLAGES	EMBALLAGE: INFO SUPPL.	100 l uniquement sur commande.
	STANDARD	Blanc: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 100 l
		Teintes standard: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l
	MY-MX	Teintes légères à partir du blanc standard: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l



Bolatex

Peinture acrylique légèrement satinée, facilement nettoyable, pour les murs intérieurs et murs extérieurs secs

Autres teintes:

bases B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l

base D: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 10 l

DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage fermé et original, Bolatex se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C.

Ne pas appliquer lors d'un degré d'humidité relatif de plus de 85 %.

Conserver à l'abri du gel.

Ne convient pas pour la peinture de papier peints contenant des plastifiants (p.ex. vinyl expansé sur intissé).

Avant d'appliquer des couleurs foncées sur béton, mieux vaut consulter un conseiller technique.

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 12/01/2024

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.