



Bolatex

Licht zijdeglanzende en goed reinigbare acrylaatverf voor binnenmuren en droge buitenmuren.

TOEPASSINGEN

Zijdeglanzende acrylaatverf voor binnenmuren (pleisterwerk, gipsplaten, baksteen, cementering,...) en droge buitenmuren.

Overschilderen van oude muurverflagen in goede staat.

Goed geschikt voor afwerking op muren in badkamer en keuken.

EIGENSCHAPPEN

Gemakkelijk verwerkbaar.

Uitstekend reinigbaar.

Hoge dekkraft.

Bolatex voldoet aan het Indoor Air Quality label en kreeg een A+ score.

Geringe geur.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	acrylaat-copolymeerdispersie
PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

BINNEN:

Onbehandelde ondergronden in goede staat (pleisterwerk, gipsplaten, beton):

Een grondlaag Bossprim aanbrengen.

Licht verpoederde lagen, uitgedroogde vochtvlekken, nicotineaanslag, roetvlekken

Vooraf een isolerende grondlaag Bisol of Epomur aanbrengen.

Geschilderde ondergronden met goede hechting

Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en Formule Mc Neutral. Oude alkydverven afwassen met water en Formule Mc Neutral nadien mat schuren en grondlaag Bossprim aanbrengen.

Geschilderde ondergronden in slechte staat:

Slecht hechtende verflagen verwijderen, de ondergrond waar nodig bijwerken met plamuur en/of vulmiddel en een gepaste grondlaag aanbrengen (Bossprim, Bisol, Epofix,...).

BUITEN:

Mos- of algengroei:



Bolatex

Licht zijdeglanzende en goed reinigbare acrylaatverf voor binnenmuren en droge buitenmuren.

Vuil en groenbegroeiing instrijken met een verdunde oplossing van bleekwater (**bleekwater 38°**: 1 deel bleekwater + 6 delen water; **bleekwater van 10°**: 1 deel bleekwater + 2 delen water) en minimum een 6-tal uren laten inwerken. Nadien grondig naspoelen met water of met hogedrukreiniger. De muren voldoende lang laten uitdrogen (tot < 30 %).

Verpoederde ondergronden en zoutuitbloedingen

Zoveel mogelijk droog verwijderen en daarna fixeren met Primer P77 of Epofix.

Poreuze ondergronden (bv. bakstenen)

Een grondlaag Subliprim aanbrengen

Herstellingen

Dienen te gebeuren met een rijzand + cement of met andere cementgebonden vulmiddelen.

Openstaande voegen of barsten

Afdichten met Renokit, na het aanbrengen van de grondlaag.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

1 à 2 lagen Bolatex aanbrengen met kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

VERDUNNING

Gebruiksklaar

Spuittoepassingen: indien nodig verdunnen met max. 5% water.

RENDEMENT

Kwast - rol: 7 - 11 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 2 à 3 uur.

Overschilderbaar na 5 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

AIRLESS

Eventueel tot 5% verdunnen.

Spuittip:
- muren: 515



Bolatex

Licht zijdeglanzende en goed reinigbare acrylaatverf voor binnenmuren en droge buitenmuren.

AIRCOAT

- plafonds: 517
 Pistoolfilter: geel.
 Verfdruk: 180 à 200 bar.
 Eventueel tot 5% verdunnen.
 Spuittip:
 - muren: 15/40
 - plafonds: 17/50
 Pistoolfilter: geel.
 Groene luchtkap.
 Verfdruk: 120 à 150 bar.
 Luchtdruk: 2 bar.

KENMERKEN	DENSITEIT	1.44 kg/l
	VISCOSITEIT	0.42 - 0.54 Pa.s (physica 2500; 23°C)
	VLAMPUNT	> 55 °C
	GLANSWAARDE	Licht zijdeglanzend - 11 - 16 (150µ, ASTM 75°) licht zijdeglanzend - 19.9 (150µ, ASTM 85°)
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 48 %
	WASBESTENDIGHEID	klasse 1 - classificatie volgens norm DIN EN 13300 / DIN ISO 11998 - (< 5µm verlies bij 200 cycli)
	BINDMIDDELGEHALTE	in volume: ca. 23.5%
	WATERDAMPDOORLAATBAARHEID	V1 - Sd 0.026 m (bij voorgeschreven verbruik) - classificatie volgens NBN EN ISO 7783
	DEKKRACHT	klasse 2 volgens DIN EN 13300/ ISO 6504-3
	WATERDOORLAATBAARHEID	W1 - 0.02 kg/(m ² x h0.5) classificatie volgens NBN EN 1062-3
	CO2 DOORLAATBAARHEID	C1 - Sd 1.2 volgens NBN EN 1062-6
	VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.

KLEUREN	Wit (1) en RAL 9010.
	Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B, C en D.
	Andere kleuren op aanvraag via labo.

VERPAKKINGEN	VERPAKKING EXTRA INFO	100 l enkel op bestelling.
	STANDAARD	Wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 100 l Standaardkleuren: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l



Bolatex

Licht zijdeglanzende en goed reinigbare acrylaatverf voor binnenmuren en droge buitenmuren.

MY-MX

Lichte kleuren vanaf standaard wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l

Andere kleuren:

basis B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l

basis D: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 10 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is Bolatex minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.

Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.

Vorstvrij bewaren.

Niet geschikt voor het overschilderen van behangsoorten die weekmakers bevatten (schuimvinyl e.a.)

Vraag raad aan een technisch adviseur bij het afwerken van beton in donkere kleuren.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 12/01/2024

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.