



# Isolprimer

Kleurloze watergedragen isoleerlaag voor binnenmuren.

## TOEPASSINGEN

Kleurloze grondlaag voor binnenmuren in pleisterwerk, baksteenmetselwerk,... alvorens te overschilderen of te behangen. Afwerkingslaag op natuursteen of metselwerk om de onderhoudbaarheid te verhogen.

## EIGENSCHAPPEN

Verhoogt de reinigbaarheid van poreuze of moeilijk te onderhouden ondergronden (natuursteen, metselwerk,...).

Verhindert het doorslaan van herstelde plaatsen in de muur of ongelijkmatige inzuiging.

Alkalibestendig, geschikt voor nieuwe muren

## SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	acrylaat copolymeerdispersie
PIGMENT	transparante silicaten
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

## GEBRUIK

### VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

#### **Onbehandelde ondergronden**

Zeer goed ontstoffen (eventueel licht bevochtigde doek) en vrij maken van loszittend vuil of korrels.

Eventueel oneffenheden bijplamuren.

#### **Verpoederde lagen, zoutuitbloedingen**

Zoveel mogelijk droog verwijderen en een isolerende grondlaag Epofix aanbrengen i.p.v. Isolprimer.

### VERWERKING

1 laag Isolprimer aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

### VERDUNNING

Met max. geen waarde % water verdunnen.

### RENDEMENT

Kwast - rol: 8 - 12 m<sup>2</sup>/l per laag.

### DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na ongeveer 1 uur.

Overschilderbaar na 6 uur.

### REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.



# Isolprimer

Kleurloze watergedragen isoleerlaag voor binnenmuren.

SPUITGEGEVENS	Isolprimer bij voorkeur niet verspuiten.	
KENMERKEN	DENSITEIT	1.05 kg/l
	VISCOSITEIT	0.30 - 0.67 Pa.s (Brfield 3, 50 rpm, 23°C)
	VLAMPUNT	niet van toepassing
	GLANSWAARDE	Zijdeglanzend - 35 - 50 (150µ, ASTM 60°)
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 32 %
	BINDMIDDELGEHALTE	in volume: ca. 28.4%
	VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/g): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
KLEUREN	Kleurloos.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	0,75 l - 4 l - 10 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Isolprimer minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	<p>Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.</p> <p>Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.</p> <p>Vorstvrij bewaren.</p> <p>Niet aanbrengen op verpoederde of onvaste ondergrond.</p>	

Datum laatste wijziging: 23/05/2023

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.