

Fiche technique

ADEFIX F&W **NMC**

DESCRIPTIF

ADEFIX F&W est une colle de fixation universelle surpuissante avec une adhérence initiale extrêmement élevée. Surtout applicable sur des surfaces poreuses.

APPLICATION

Bonne adhérence sur la plupart des surfaces poreuses. Extrêmement apte pour la fixation des plinthes sur supports verticaux en béton, pierre, plâtre, bois, etc.

Convient également pour le collage de matériaux lourds tels que panneaux, bois, pierre, conduits de câbles et autres éléments décoratifs.

MODE D'EMPLOI

Supports:

Nature: tous supports à l'exception de PE, PP, PTFE et des supports bitumineux. Un des éléments à encoller doit être poreux.

Conditions: propre, sec, dépoussiéré et dégraissé

Traitement préalable: pas nécessaire.

Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

Mode d'emploi:

Application: pistolet manuel ou pneumatique

Température d'application: +5°C à +30°C

Produit de nettoyage: eau, immédiatement après utilisation

Produit de réparation: avec le même produit

Les surfaces à encoller doivent être propres, sèches et exemptes de graisse et de poussière.

Un des éléments à encoller doit être poreux.

Appliquez en plots ou filets (tous les 15cm) sans oublier les coins et les bords des panneaux.

Assembler l'objet et bien appuyer ou taper à l'aide d'un marteau en caoutchouc. Les matériaux lourds ou sous tension doivent être enserrés ou soutenus.

Un matériau collé peut être manipulé après environ 24-48h.

Fiche technique

DONNEES TECHNIQUES

- Propriétés techniques:

Base	Dispersions synthétiques
Consistance	Pâte
Polymérisation	Polymérisation physique
Temps ouvert	15 min.
Temps de séchage	24-48hrs
Densité	Ca 1,3g/mL
Résistance aux températures	-20°C à +70°C (après durcissement)

- Caractéristiques:
 - Ecologique, sans solvants
 - Peut se peindre avec des peintures en phase aqueuse
 - Rattrape les inégalités des supports
 - Adhérence initiale : > 100 kg/m²
 - Encollage sur une face
 - Résistante à l'eau après durcissement
- Conditionnement: Teinte : blanc
Emballage: cartouche 310mL
- Durée de stockage: 12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C.
- Mesures de sécurité: Observer l'hygiène de travail usuelle.
- Remarques: La force du serrage est plus importante que la durée de séchage pour obtenir une excellente adhérence initiale et définitive. Il est préférable que le support soit poreux.