FICHE TECHNIQUE

000510

Quartzcoat

Peinture structurée en phase aqueuse pour murs intérieurs et extérieurs.

APPLICATIONS

Peinture structurée sur murs intérieurs et extérieurs.

Finition de murs anciens avec jointoiement profond ou avec des microfissures "non-dynamiques" (ponter).

Couche de fond remplissante sur du béton cellulaire.

Couche de fond pour certaines techniques décoratives.

CARACTÉRISTIQUES

Apparence texturée granuleuse.

De nombreuses possibilités décoratives.

Haute résistance à la lumière et à l'eau.

Insaponifiable.

COMPOSITION

LIANT	dispersion 100% acrylique
PIGMENT	dioxyde de titane rutile et matières de charge à la granulométrie adaptée
SOLVANT	de l'eau

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, solide et propre, au besoin nettoyer et/ou réparer.

A intérieur:

Lors d'absorption inégale, supports poudreux ou supports au risque de saignement: couche de fond Stucprimer Epoxy.

Autres supports: couche de fond Stucprimer Hydro.

A l'extérieur:

Le support doit être sec, solide et propre. Nettoyer et/ou réparer au besoin.

Enlever la peinture mal-adhérente, la formation d'algues et mousses.

Fixer des supports poudreux au Fixol ou Epofix.

Autres supports: couche de fond Primer P77 ou Epofix.

MISE EN OEUVRE

Dépendant de l'application et de l'aspect souhaité, on peut appliquer le Quartzcoat à la brosse carrée, au rouleau microfibre, au pistolet entonnoir ou pompe à vis.

NV BOSS paints, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie (Waregem)
www.boss.be - info@boss.be - 056 738 200

BOSS paints

FICHE TECHNIQUE

000510

Quartzcoat

Peinture structurée en phase aqueuse pour murs intérieurs et extérieurs.

Pour une finition structurée :

- appliquer à la brosse large et ensuite rouler à l'aide d'un rouleau crépi.

- projeter au pistolet à entonnoir (geen waarde - {P2} kg de pression, gicleur geen waarde mm) ou avec une pompe à vis.

- appliquer au couteau ou à la spatule.

Pour une finition sur murs au jointoiement mauvais ou petites fissures :

- appliquer à la brosse carrée.

Comme couche de finition sur béton cellulaire (Ytong) :

- diluer 20 et appliquer à la brosse carrée.

DILUTION

1° couche : non dilué, comme couche de fond sur béton cellulaire : dilué à 20%

2° couche : dilué 0 à 10 % d'eau selon la structure souhaitée

RENDEMENT

Sur support rugueux:

- 1° couche: 2 m^2/l

- 2° couche: 3 m^2/l

Support lisse non absorbant:

- 1° couche: 3 m^2/l

- 2° couche: 6 m^2/l

TEMPS DE SÉCHAGE

Hors poussières après 6 à 12 heures.

Recouvrable après 24 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

FICHE TECHNIQUE

000510

Quartzcoat

Peinture structurée en phase aqueuse pour murs intérieurs et extérieurs.

DONNÉES DE PISTOLAGE

données de pulverisation pour pistolet à entonnoir:

- pression: 3,5 kg
- ouverture: 4 mm

M8 Compact Push Pump:

- réglage: 0,4
- gicleur: 4 mm
- compresseur: 2 bar

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ	1.76 kg/l
VISCOSITÉ	1.25 - 1.5 Pa.s (Physica 1500 /s ; 23° C)
POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
TAUX DE BRILLANCE	mat
EXTRAIT SEC	en volume: environ 62 %
TAUX DE LIANT	en volume: environ 21.4%
VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

TEINTES

Blanc.

Des teintes légères sont teintables sur le système MY-MX à partir du blanc.

D'autres coloris sur demande par l'intermédiaire du laboratoire.

EMBALLAGES

STANDARD	2 l - 4 l - 10 l
MY-MX	Teintes légères à partir du blanc standard: 2 l - 4 l - 10 l

DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage fermé et original, Quartzcoat se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C.

Ne pas appliquer lors d'un degré d'humidité relatif de plus de 85 %.

Conserver à l'abri du gel.

Ne pas appliquer sur un support humide

Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 23/05/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l´application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d´adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur https://technischeinfo.boss.be ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.

NV BOSS paints, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie (Waregem)
www.boss.be - info@boss.be - 056 738 200