



Peinture Pour Ardoises

Peinture en dispersion satinée pour des toits inclinés.

APPLICATIONS	Finition pour toits inclinés: ardoises artificielles, tuiles en béton, tuiles en ciment (p.ex Eternit), zinc et aluminium,...	
CARACTÉRISTIQUES	<p>Bonne adhérence sur les métaux non ferreux.</p> <p>Mise en oeuvre facile.</p> <p>empêche longuement la réapparition des algues et des mousses</p> <p>Haute résistance à la lumière et à l'eau.</p> <p>résistant aux températures</p> <p>Séchage rapide.</p> <p>résiste à l'usure</p>	
COMPOSITION	LIANT	dispersion 100% acrylique
	PIGMENT	Pigments résistant à la lumière.
	SOLVANT	de l'eau et des solvants améliorant le film
APPLICATION	PRÉPARATION	<p><u>Croissance de mousses ou algues:</u></p> <p>Appliquer l'eau de javel dilué (eau de javel de 38°: 1 unité de javel sur 6 unités d'eau, eau de javel de 10°: 1 unité de javel sur 2 unités d'eau), laisser agir 6 heures au minimum puis rincer avec un nettoyeur à haute pression.</p> <p>Couche de fond:</p> <p>Pour application sur toitures: toujours appliquer une couche de fixation Epofix à la brosse ou au rouleau.</p>
	MISE EN OEUVRE	<p>Appliquer deux couches de Peinture Pour Ardoises au rouleau ou à la brosse sur un support préparé au Epofix.</p> <p>Les rebords des ardoises et les espaces entre les ardoises sont à traiter au préalable avec une brosse, puis peindre les ardoises au rouleau.</p>
	DILUTION	Prêt à l'emploi.
	RENDEMENT	6 - 10 m ² /l par couche.
	TEMPS DE SÉCHAGE	<p>Hors poussières après environ 1 heures.</p> <p>Recouvrable après 3 heures.</p>



Peinture Pour Ardoises

Peinture en dispersion satinée pour des toits inclinés.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE	AIRLESS	Appliquer non-dilué. Gicleur TradeTip (jaune): 511 - 517. Tamis de crosse: jaune. Pression de peinture: 130 à 180 bar.
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1,16 kg/l
	POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
	TAUX DE BRILLANCE	Satiné - 20 - 30 (100µ, ASTM 60°)
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 39 %
	VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.
TEINTES	Noir anthracite	
	D'autres coloris sur demande par l'intermédiaire du laboratoire.	
EMBALLAGES	STANDARD	2,5 l - 10 l
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Peinture Pour Ardoises se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température minimale d'application : 10 °C. Conserver à l'abri du gel. Ne pas appliquer en plein soleil, par temps venteux (séchage trop rapide), lors d'un taux d'humidité relative de plus de 85% ou par temps pluvieux ou brumeux. Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 12/12/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.