



Beau

Peinture décorative légèrement granuleuse pour murs intérieurs.

APPLICATIONS

Finition décorative de toutes sortes de murs intérieurs (plâtrage, plaques de plâtre,...)

CARACTÉRISTIQUES

A base de composants naturelles en phase aqueuse.

Facile à appliquer.

Application facile.

disponible en toutes teintes légères et nuances moyennes

Aspect décorative mat avec un effet granuleux discret.

Nettoyable après séchage complet.

Beau est conforme au label de qualité de l'air intérieur et a acquis un score A+.

COMPOSITION

LIANT dispersion acrylique

PIGMENT Matière de charge marbrée spécifique d'origine des carrières de Carrara.

SOLVANT de l'eau et des solvants améliorant le film

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, solide et propre, au besoin nettoyer et/ou réparer.

Couches poudreuses, efflorescences de sel

Éliminer à sec autant que possible et ensuite fixer au Fixol ou Hydrofix Gel

Supports peints à bonne adhérence

Ne pas nettoyer les anciennes peintures poreuses à l'eau. Anciennes peintures non-poreuses (lavables) : nettoyer avec de l'eau et Formule Mc Neutral.

Anciennes peintures alkydes : nettoyer avec de l'eau et Formule Mc Neutral, puis dépolir.

Couches mal adhérentes:

Éliminer complètement.

Couche de fond:

Sur supports légèrement poudreux, supports au risque de suintement ou supports de qualité douteuse: appliquer une couche de fond Stucprimer Epoxy.

Sur d'autres supports (plâtre qualitatif, supports peints en bon état,...): appliquer une couche de fond Stucprimer Hydro

Appliquer la couche de fond à l'aide d'une brosse déco et répartir dans tous les sens. Laisser sécher au moins 12 à



Beau

Peinture décorative légèrement granuleuse pour murs intérieurs.

24 heures.

Consultez aussi les fiches techniques des produits de préparation.

MISE EN OEUVRE

Appliquer 2 couches Beau directement à la brosse déco (L) dans tous les sens.

Travailler le plus possible en forme aléatoire pour éviter des chevauchements.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

8 - 12 m²/l par couche.

Pour un effet égal, il faut respecter le rendement.

TEMPS DE SÉCHAGE

Hors poussières après 3 à 6 heures.

Recouvrable après 12 à 24 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE	Ne s'applique pas.	
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.56 kg/l
	VISCOSITÉ	0.37 - 0.42 Pa.s (physica 2500/s, 23°C)
	POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
	TAUX DE BRILLANCE	Mat - 0.5-1.5 (150µ - ASTM 75°)
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 49 %
	RÉSISTANCE AU LAVAGE	classe 2 - classification selon DIN EN 13300 / DIN ISO 11998 - (égales ou supérieures à 5µm et < 20µm perte à 200 cycli)
	VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

TEINTES	Blanc.
	Eventail de couleurs avec 30 couleurs exemplaires.
	Des teintes légères sont teintables sur le système MY-MX à partir du blanc.
	Aussi disponible en base MY-MX B.
	D'autres coloris sur demande par l'intermédiaire du laboratoire.



Beau

Peinture décorative légèrement granuleuse pour murs intérieurs.

EMBALLAGES	STANDARD	Blanc: 1 l - 2,5 l - 10 l
	MY-MX	Teintes légères à partir du blanc standard: 1 l - 2,5 l - 10 l
		Autres teintes bases B: 1 l - 2,5 l
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Beau se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C.	
	Conserver à l'abri du gel.	
	Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 24/01/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.