



Bostokit

Mastic acrylique pour joints recouvrable, pour l'intérieur.

APPLICATIONS

Jointoiement de toutes sortes de joints (entre la boiserie et les murs, les moulures et les murs, les plinthes et murs) des trous de clou et des fissures dans le plâtre à l'intérieur.

Pour la finition esthétique des travaux de peinture dans des coins intérieurs, des raccords murs-plafond,...

CARACTÉRISTIQUES

Bonne adhérence

Mise en oeuvre agréable.

Bien recouvrable avec des peintures en phase solvant et en phase aqueuse..

Rétrécissement minime et conserve sa blancheur après le durcissement.

Exempt de solvant et de isocyanate.

COMPOSITION

LIANT polymère acrylique

SOLVANT de l'eau

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide et exempt de graisse, de cire et d'autres encrassements, si nécessaire nettoyer Formule Mc.

Largeur du joint: min. 0,4 cm - max. 2 cm.

Des joints et fissures moins larges, élargir d'avance

Profondeur du joint: max. 1 cm. Si plus profond, introduire un joint de bourrage en polyéthylène Confortex adapté à la largeur.

Avant d'utiliser l'Bostokit appliquer une couche fixante et/ou isolante selon le genre et l'état du support et compatible avec les couches de finition.

MISE EN OEUVRE

Bostokit est appliqué à l'aide d'un pistolet sur un support qui a préalablement reçu une couche de fond.

Lisser le mastic avec de l'eau ou un mélange de l'eau avec un détergent.

Le Bostokit doit être peint pour éviter l'encrassement.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

Largeur du joint 5 mm et profondeur du joint de 5 mm: 13 mètres courant.

TEMPS DE SÉCHAGE

Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de couche, de la température et l'humidité de l'air

Hors poussières après 1 à 4 heures.

Recouvrable après 6 heures.



Bostokit

Mastic acrylique pour joints recouvrable, pour l'intérieur.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE	Ne s'applique pas.	
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.62 kg/l
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 73 %
TEINTES	Blanc (± RAL9010).	
EMBALLAGES	Cartouches de 310 ml.	
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Bostokit se conserve pendant au moins 12 mois après la date de production lors d'une température entre 5 °C et 25 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Conserver à l'abri du gel.	
	Ne pas appliquer dans des espaces susceptibles à la condensation.	
	Ne pas appliquer sur des supports qui sont soumis à l'eau stagnante.	
	Ne finissez pas avec des laques dures en phase aqueuse comme le Persisto PU Satin, Persisto PU Mat ou Boss-hybride. Utiliser le Bostokit Fast, sous des laques de ce genre.	

Date dernière révision: 22/05/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.