



ELASTOKIT

Mastic acrylique recouvrable et élastique, pour l'intérieur et à l'extérieur.

APPLICATIONS	Jointoiment de toutes sortes de joints (entre la boiserie et les murs, les moulures et les murs, les plinthes et murs) des trous de clou et des fissures dans le plâtre à l'intérieur et l'extérieur.	
CARACTÉRISTIQUES	<p>Bonne adhérence</p> <p>Mise en oeuvre agréable.</p> <p>Bien recouvrable avec des peintures en phase solvant et en phase aqueuse..</p> <p>Rétrécissement minime et conserve sa blancheur après le durcissement.</p> <p>Exempt de solvant et de isocyanate.</p>	
COMPOSITION	LIANT	polymère acrylique
	SOLVANT	de l'eau
APPLICATION	<p>PRÉPARATION</p> <p>Le support doit être sec, propre, solide et exempt de graisse, de cire et d'autres encrassements, si nécessaire nettoyer FORMULE MC.</p> <p>Largeur du joint: min. 0,5 cm - max. 2 cm.</p> <p>Des joints et fissures moins larges, élargir d'avance</p> <p>Profondeur du joint: max. 1cm. Si plus profond, introduire un joint de bourrage en polyéthylène CONFORTEX adapté à la largeur.</p> <p>Avant d'utiliser l'ELASTOKIT appliquer une couche fixante et/ou isolante selon le genre et l'état du support et compatible avec les couches de finition.</p> <p>MISE EN OEUVRE</p> <p>ELASTOKIT est appliqué à l'aide d'un pistolet sur un support qui a préalablement reçu une couche de fond.</p> <p>Lisser le mastic avec de l'eau ou un mélange de l'eau avec un détergent.</p> <p>Le ELASTOKIT doit être peint pour éviter l'encrassement.</p> <p>DILUTION</p> <p>Prêt à l'emploi.</p> <p>RENDEMENT</p> <p>Largeur du joint 5 mm et profondeur du joint de 5 mm: 13 mètres courant.</p> <p>TEMPS DE SÉCHAGE</p> <p>Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de couche, de la température et l'humidité de l'air</p> <p>Hors poussières après 1 à 12 heures.</p> <p>Recouvrable après 8 heures à 24 heures.</p> <p>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</p>	



ELASTOKIT

Mastic acrylique recouvrable et élastique, pour l'intérieur et à l'extérieur.

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE	Ne s'applique pas.	
CARACTÉRISTIQUES	DENSITÉ	1.46 kg/l
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 69 %
TEINTES	Blanc (± RAL9010), beige (± RAL1014), brun (± RAL8028) et gris (± RAL7030).	
EMBALLAGES	Cartouches de 310 ml.	
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, ELASTOKIT se conserve pendant au moins 12 mois après la date de production lors d'une température entre 5 °C et 25 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C.	
	Ne pas appliquer lors d'un degré d'humidité relatif de plus de 80%.	
	Conserver à l'abri du gel.	
	Ne pas appliquer dans des espaces susceptibles à la condensation.	
	Ne pas appliquer sur des supports qui sont soumis à l'eau stagnante.	

Date dernière révision: 26/02/2020

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).