



Pâte À Rénover

Enduit à base de polyester, à deux composantes avec durcisseur, applicable sur tous types de supports, usage intérieur et extérieur.

APPLICATIONS

Pâte de rénovation pour la réparation de fissures et des trous dans des supports divers, tels que le bois, le fer, le béton,...

Applicable à l'intérieur et à l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Rapidement recouvrable.

Rapidement ponçable.

Séchage rapide.

COMPOSITION

LIANT polyester 2-composants

SOLVANT hydrocarbures aromatiques

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide et exempt de graisse, de cire et d'autres encrassements, si nécessaire nettoyer.

MISE EN OEUVRE

Bomber simultanément le produit et le durcisseur à l'aide du doseur spécial et bien mélanger.

Préparer uniquement la quantité qui peut être mise en oeuvre en 7 minutes.

Appliquer le matériel à l'aide d'un couteau à enduire, finir de façon lisse et laisser durcir.

Épaisseur de la couche : illimitée.

Lors d'une application à l'extérieur le produit doit être recouvert de peinture.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

Environ 1 kg / m² / mm épaisseur de couche.

TEMPS DE SÉCHAGE

Temps de mise en oeuvre: max. 7 minutes.

Durcissement / temps de séchage (20 °C): 7 minutes.

Recouvrable au bout de 20 minutes.

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ 1,7 kg/l

POINT-ÉCLAIR >23 °C

EXTRAIT SEC en volume: env. 95 %

TEINTES

Blanc



Pâte À Rénover

Enduit à base de polyester, à deux composantes avec durcisseur, applicable sur tous types de supports, usage intérieur et extérieur.

EMBALLAGES

- 200 g (boîte)
- 230 g (cartouche, appliquer avec l'appareil à dosage mini spécifique)
- 1,4 kg (cartouche, appliquer avec l'appareil à dosage spécifique)

DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage fermé et original, Pâte À Rénover se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.

MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ

- Conserver hors de la portée des enfants.
- Portez des gants protecteurs appropriés.
- Bien aérer et ventiler l'endroit après l'application.
- Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.

Date dernière révision: 16/09/2022

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.