



Renovatiepasta

2-componenten polyesterplamuur met verharder, voor binnen en buiten.

TOEPASSINGEN

Renovatiepasta voor het herstellen van scheuren en gaten in diverse ondergronden zoals hout, ijzer, beton,...
Kan zowel in binnen- als buitentoepassing.

EIGENSCHAPPEN

Snel overschilderbaar.
Snel schuurbaar.
Sneldrogend.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	2-componenten polyester
OPLOSMIDDEL	aromatische koolwaterstoffen

GEbruik

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.

VERWERKING

Het product en de verharder met het speciaal doseertoestel gelijktijdig uitspuiten en goed mengen.

Niet meer aanmaken dan de hoeveelheid die in 7' kan verwerkt worden.

Het materiaal aanbrengen met een plamuurmes, glad afwerken en laten uitharden.

Laagdikte: onbegrensd.

Bij buitentoepassing dient het product overschilderd te worden.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

Ca. 1 kg / m² / mm laagdikte.

DROOGTIJDEN

Verwerkingstijd: max. 7 minuten.

Verharding / droogtijd (20 °C): 7 minuten.

Overschilderbaar na: 20 minuten.

KENMERKEN

DENSITEIT	1,7 kg/l
VLAMPUNT	>23 °C
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 95 %

KLEUREN

Wit

VERPAKKINGEN

- 200 g (potje)



Renovatiepasta

2-componenten polyesterplamuur met verharder, voor binnen en buiten.

- 230 g (koker, verwerken met specifiek mini-doseerapparaat)
- 1,4 kg (koker, verwerken met specifiek doseerapparaat)

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is Renovatiepasta minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMaatregelen en Veiligheidsvoorschriften

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Draag geschikte handschoenen.
- Na aanbrengen de ruimte goed ventileren en verluchten.
- Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 16/09/2022

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://technischeinfo.boss.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.