



blz :1/1

Technische nota

JOINTFILLER 45

Gyproc

OMSCHRIJVING

Jointfiller 45 is een fijn poeder van gips en toeslagstoffen dat na menging met water een goed smeerbare specie geeft.

TOEPASSINGSGEBIED

Jointfiller 45 is te gebruiken als eerste (vullende) laag in het ABA-systeem van Gyproc. Jointfiller 45 heeft een goede hechting op gipskartonplaten en vormt na het drogen een harde en toch een goed schuurbare laag. Jointfiller 45 is tevens geschikt voor het kleven en voegen van kooflijsten.

VERWERKING

Poeder Jointfiller 45 in zuiver water strooien in een verhouding van 1 kg poeder met ongeveer 0,7 l water en mengen (met de hand of machinaal) tot de gewenste consistentie. De verwerkingstijd is ongeveer 45 minuten na het aanmaken van de specie. De verhardingstijd (of wachttijd voor volgende laag) hangt af van de atmosferische omstandigheden (ca. 2 uur).

TECHNISCHE GEGEVENS

- Verpakking: papieren zak 5 kg.
- Bewaren: droog bewaren.
- Bewaartijd: 6 maanden na vermelde datum in gesloten zakjes.

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier. Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor onze producten en de samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (056/738 210).

nv BOSS PAINTS sa. Nijverheidsstraat 81 - B-8791 WAREGEM-Beveren - tel. 056 73.82.00. - fax 056 73.01.
Vestiging Antwerpen Kartuizersweg 7 - B- 2550 Kontich - tel. 03 449 40 96 - fax 03 449 38 96
H.R. Kortrijk 104.680 - Kredietbank 472-2004001-60 - BTW BE425180692