



page :1/1

## Fiche technique

### **JOINTFINISHER PLUS**

*Gyproc*

#### **DESCRIPTIF**

Poudre avec une granulométrie extrêmement fine se mélange facilement dans l'eau et donne une pâte facile à appliquer. Comme couche de finition sur Jointfiller 45.

#### **APPLICATION**

Couche de finition sur deux couches de Jointfiller 45 dans le système de jointoiment ABA.

#### **MODE D'EMPLOI**

Mélangez (à la main ou machinalement) la poudre de Jointfinisher plus avec de l'eau claire en dosage de 1 kg de poudre / env. 0,8 l d'eau. Le temps de travail est plusieurs semaines si vous protégez la pâte préparée contre le dessèchement. Le temps de séchage (temps d'attente avant la prochaine couche) dépend des conditions atmosphériques (16 à 48 heures). Après séchage le Jointfinisher plus forme une couche dure et facile à poncer. Toujours appliquer à une température supérieure à 5°C.

#### **DONNEES TECHNIQUES**

- Emballage : sac en papier de 5 kg
- Conservation : au sec
- Durée de conservation : un an (à partir de la date indiquée), en sacs fermés.

---

*PS. les informations faisant l'objet de cette fiche technique nous ont été procurées par nos fournisseurs. Par conséquent, nous ne prenons aucune responsabilité pour l'authenticité.*