

ProMix Premium

Description

Caractéristiques :

- Pâte blanche prête-à-l'emploi
- Séchage à l'air
- Aspect final, blanc, ultra fin et très lisse
- Légèreté et souplesse d'utilisation
- Facile à poncer en cas de nécessité
- Grande adhérence sur tous les enduits
- Retrait de séchage très limité
- Application à la main ou à la machine (Airless)
- Emballage : seau de 20 kg (17 L) 1 kg = 1,2 lit.



ProMix Premium est destiné à la réalisation des joints et à la finition des plaques Gyproc. Lors du traitement des joints ABA, un rendement optimal est obtenu par l'ensemble de : 1 couche Rifino Premium comme enduit de remplissage et 1 couche de ProMix Premium comme couche de finition.

Domaines d'application

ProMix Premium est utilisé :

- comme enduit de rejointoyage de plaques Gyproc aux bords ABA ;
- pour le collage des bandes papier P50 (à la main ou à la machine Airless) dans les angles ;
- comme enduit de finition sur le JointFiller 45 ou 120, JointFiller Vario ou Rifino Premium
- comme enduit de surfacage sur l'entièreté de la plaque Gyproc (application manuel ou à la machine airless)

Mise en oeuvre ⁽¹⁾

ProMix Premium est appliqué à la main ou à la machine.

Le produit est prêt à l'emploi : ne pas diluer avec de l'eau.

Appliquer à la main à l'aide d'une plâtrasse en acier.

En combinaison avec une machine Airless apte à l'application machinale (pression utile 180 à 210 bar) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Lire attentivement les informations techniques dans nos brochures systèmes ou consulter notre site-web www.gyproc.be pour la bonne mise en oeuvre de et le choix correct de type de bande de renforcement.

Spécifications techniques

Présentation	Pâte
Couleur	Blanc
Temps de mise en oeuvre	Long - séchage à l'air
Temps de durcissement (délai d'attente)	12 à 24 h en fonction de l'épaisseur et des conditions atmosphériques
Consommation	150 g/m ² (joints ABA) ou +/- 900 gr/m ² /mm de surface complet
Epaisseur	0-3 mm
Température de mise en oeuvre	5 °C < t < 30 °C
Conformité à la norme:	3A – EN13963
Stockage - conservation	Conserver à l'abri du gel. Stockage: en seaux fermés, 9 mois à partir de la date indiquée sur l'emballage
Emballage	Seau de 17 L (20 kg)