

DECOFIT® P



Technische gegevens

Basis	Synthetische dispersie
Consistentie	Pasta
Uithardingssysteem	Fysische droging
Open tijd (*)	Ca. 15 a 20 Minuten
Droogtijd *)	Ca. 24 uur
Dichtheid (DIN 53479)	Ca. 1,60 g/ml
Temperatuurweerstand	-20°C tot +70°C (uitgehard)
Verbruik	250 – 650 g/m ²

(*) Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat

Productomschrijving

DECOFIT® P is een gebruiksklare pastalijm voor de verlijming van decoratieve panelen op poreuze ondergronden binnenshuis.



NMC sa
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten
☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11
info@nmc.eu

www.nmc.eu



DECOFIT[®] P



Eigenschappen

- Gebruiksklaar
- Hoge kleefkracht
- Oplosmiddelvrij
- Schuurbaar
- Overschilderbaar

Toepassingen

Verlijmen van decoratieve sierlijsten, plafondtegels en rozetten.

Leveringsvorm

- Kleur: wit
- Verpakking: Tube 400 gr
Koker 310ml
Kunststof emmer 1-4-5-7 kg .

Houdbaarheid

Minstens 18 maanden vanaf productiedatum in gesloten verpakking op een droge plaats, stof-, en vetvrij, bij een temperatuur van +5°C tot +25°C.

Ondergronden

Aard: Poreuze ondergronden zoals steen, beton, pleisterwerk en hout.

Toestand: schoon, droog, stof-, en vetvrij

Voorbehandeling: Bij sterk zuigende ondergronden het oppervlak voorstrijken met een voorstrijkmiddel.

Het wordt aangeraden, op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

DECOFIT® P



Verwerking

Aanbrengmethode:

Voor muurisolatie: Breng de lijm met een gekartelde spatel (2,50mm) en bij een temperatuur van $> 10^{\circ}\text{C}$ aan op de muur. Plaats vervolgens de onderlaag op de muur en druk ze lichtjes aan. Gebruik een maroufleermes of een behangborstel om de stroken goed te doen hechten.

Voor plafondtegels en lijstwerk: Breng op de achterkant van de tegel of het boord van de lijsten, gelijkverdeeld lijm aan. Plaats de tegel, lijst tegen het plafond en druk lichtjes aan.

Verwerkingstemperatuur: $+5^{\circ}\text{C}$ tot 35°C

Reiniging: Voor uitharding door middel van water te reinigen, uitgeharde lijm dient mechanisch verwijderd te worden.

Reparatiemogelijkheid: DECOFIT® P.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie.

NMC sa behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de kenmerken en zijn productgamma te wijzigen. De inlichtingen in deze folder zijn te goeder trouw ten opzichte van de huidige technische kennis. De correcte toepassing rust op de gebruiker. Mocht de gebruiker vragen hebben over de vereiste toepassing, nodigt **NMC sa** hem uit om contact op te nemen met de firma of met de vertegenwoordigers.

Deze fiche werd opgesteld volgens de huidige stand van onze kennis. Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Tenzij door ons schriftelijk bevestigd, zijn alle studies, schetsen, avis, raadgevingen of andere technische documenten over de eventuele functie, gedrag of prestaties van de goederen louter indicatief. Het materiaal kan alleen worden aangewend in functie van het meest courante gebruik bij normale toepassingen en klimaatomstandigheden (gematigd Europees klimaat) of in de omstandigheden die ons schriftelijk door de klant worden voorgesteld en door ons worden goedgekeurd. Onder voorbehoud van kwaad opzet of zware fout aan onze kant, vallen deze studies, aanbevelingen en andere technische documenten niet onder onze verantwoordelijkheid. Het is aan de klant om ze te controleren en na te kijken of het materiaal geschikt is voor het gebruik dat hij ermee beoogt.

NMC sa
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten
☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11
info@nmc.eu

www.nmc.eu

