

### 1. Composition :

Plâtre semi hydraté pur

### 2. Domaines d'application : Intérieur

- Pour tous travaux de petites réparations, rebouchage, scellement de boîtiers électriques et pitons et fixations d'ensembles légers. (\*)
- Peut être utilisé dans les formulations de colles, enduits et mortiers.

### 3. Caractéristiques techniques :

- Couleur : blanc

### 4. Mode d'emploi : (\*)

- Préparation des supports :
  - Le support doit être propre, dépeussieré, dégraissé.
  - S'il est absorbant ou sec, l'humidifier au préalable.
- Mélange et préparation :
  - Saupoudrer le plâtre dans l'eau. Laisser reposer 2 minutes.
  - Mélanger de préférence avec un gâchage mécanique à petite vitesse (+/-400 tr/min.) jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
  - Couler le plâtre dans les 5 minutes ou le placer dans les 10 minutes. Bien remplir les cavités avant d'introduire une pièce à sceller..
  - Temps d'application du mélange : ± 10 à 15 minutes maximum.
  - Ne pas soumettre à la traction avant 24 heures.
  - Attendre le séchage complet avant l'application d'un enduit de lissage ou d'une peinture.
  - Dosage : environ 0.7 litres d'eau pour un kilo de plâtre rapide.

### 5. Conditions d'utilisation et précautions :

- La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.
- Pour éviter le séchage trop rapide ou si l'ouvrage est soumis à l'exposition directe du soleil, couvrir la surface du plâtre.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.
- Utiliser des vêtements de protection et des gants.
- Consulter la fiche de sécurité sur demande.



## FICHE TECHNIQUE PLATRE RAPIDE

### 6. Conservation :

6 mois dans le sac d'origine, bien fermé, stocké au sec et à l'abri de l'humidité.

### 7. Emballage :

Le plâtre rapide est conditionné en :

- sacs de 1 kg à raison de 20 sacs/carton et de 43 cartons/palette
- sacs de 5 kg à raison de 4 sacs/carton et de 43 cartons/palette

Date édition : AVRIL 2012

Les Ateliers de Blicquy SCRL FS

Rue du couvent 38

B - 7903 Blicquy

Tél. +32 0 69 66 96 90

Fax. +32 0 69 66 96 99

<http://www.lesateliersdeblicquy.be>

e-mail : [informations@adblicquy.be](mailto:informations@adblicquy.be)

Cette fiche technique dont le contenu reflète les résultats d'essais les plus récents, est destinée à informer et conseiller l'utilisateur de ce produit et ne peut en aucune manière engager la responsabilité de notre société. L'utilisateur devra s'informer auprès de notre société des éventuelles modifications apportées à cette fiche.