

Fiche technique

LA DORURE LA METALLISATION

Eytzinger

DESCRIPTIF

La dorure ou la métallisation peuvent se passer en différentes manières, dont le poliment et le mixtion sont les plus importants. Ces manières sont ici expliquées superficiellement avec des produits les plus courants.

APPLICATION

Sur tous support non-absorbants, lisses et impénétrables, à l'intérieur et à l'extérieur.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support : Un support peint est le meilleur support pour dorer : des peintures extérieures pour l'extérieur et des peintures intérieures pour l'intérieur. La brillance de la dorure dépend de la brillance de la peinture, par ex. un support peint avec Carat Enamel brille plus qu'un support peint avec Boss Satin après la dorure.

Appliquer le mixtion : est la couche adhésive qui fait adhérer l'or sur le support. Il y a 2 sortes :

- Mixtion Le Franq : A appliquer à l'intérieur et l'extérieur avec un temps d'attente de 12 heures (ce temps peut varier en fonction des conditions climatiques). Appliquer des couches fines et régulières à l'aide d'un pinceau, seulement sur les parties du support qui doivent être dorées. Eventuellement poncer avec du talc. Le mixtion est prêt à l'emploi mais peut être dilué avec la térébenthine, on le peut aussi teinter avec une couleur contrastante.
- Wunda Size : Seulement à appliquer à l'intérieur. Les surfaces collées peuvent être dorées, 15 minutes après avoir appliqué le Wunda Size et ce durant 36 heures (dépend des conditions climatiques).

Appliquer l'or : L'or véritable est disponible en feuilles avec un format 80 x 80 mm dans un carnet de 25 feuilles, chaque séparée d'une page de garde.

Appliquez d'or collant de 23,5 kt pour l'extérieur et pour l'intérieur d'or de 22 kt.

Un rouleau de 21 m et 10 mm de large et 23,5 kt est aussi disponible pour des travaux de fileur.

Appliquez l'or à l'aide d'une palette à dorer via un coussin à dorer. Pour l'application à l'extérieur, on peut transférer la feuille d'or avec la page de garde en appliquant le côté or contre le mixtion et on frottant doucement la page de garde avec un morceau de coton et retirez le papier. Après lisser la feuille d'or avec un pinceau à dorer en enlevant les morceaux d'or qui n'accrochent pas.

Finir : L'objet peut être lissé avec un morceau de coton après quelques jours de séchage.

Fiche technique

DONNEES TECHNIQUES

- Formats : - feuilles : 80 x 80 mm
- rouleau de 21 m x 10 mm de large
- Poids d'or pur : 22 kt : 14,4 gr par 1000 feuilles
23 ½ kt : 16 gr par 1000 feuilles
- Epaisseur : entre 1/7000ième et 1/10000ième millimètres.

PS. les informations faisant l'objet de cette fiche technique nous ont été procurées par nos fournisseurs. Par conséquent, nous ne prenons aucune responsabilité pour l'authenticité.